

ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия

ГОСТ 32931-2015

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**

Технические условия

Profile steel pipes for metal constructions. Specifications

МКС 23.040.10

Дата введения 2016-09-01

Предисловие

Цели и принципы, основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны", Открытым акционерным обществом "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 июня 2015 г. N 47)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Грузия	GE	Национальное Агентство "Грузстандарт" Грузии по стандартам, техническим регламентам и метрологии

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 января 2016 г. N 9-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32931-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 54157-2010*

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 января 2016 г. N 9-ст ГОСТ Р 54157-2010 отменен с 1 сентября 2016 г.

6

ВВЕДЕН

ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты".

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе межгосударственных стандартов ГОСТ 13663, ГОСТ 8639, ГОСТ 8642, ГОСТ 8644 и ГОСТ 8645, а также обобщения отечественного и зарубежного опыта использования труб.

Трубы, изготавливаемые по ГОСТ 13663, ГОСТ 8639, ГОСТ 8642, ГОСТ 8644 и ГОСТ 8645, имеют одинаковую область применения, как трубы для металлоконструкций. Поэтому в настоящем стандарте, разработанном на основе упомянутых стандартов, требования к этим трубам объединены.

По сравнению с ГОСТ 13663, ГОСТ 8639, ГОСТ 8642, ГОСТ 8644 и ГОСТ 8645 в настоящем стандарте:

- введена классификация труб по классам прочности;
- расширен сортамент труб: по размерам профиля - до 500 мм, по толщине стенки - до 22,0 мм, по форме профиля - с включением круглых труб;
- установлены две точности изготовления труб: обычная и повышенная;
- дополнительно установлена возможность проведения испытаний труб на ударный изгиб и неразрушающего контроля;
- дополнительно установлена возможность изготовления труб с определением углеродного эквивалента, с очищенной от окалины поверхностью, с временным консервационным покрытием и отделкой концов.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на круглые, квадратные, прямоугольные, овальные и плоскоовальные трубы для металлоконструкций из углеродистой и низколегированной стали.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 7661-67 Глубиномеры индикаторные. Технические условия

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18360-93 Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до 260 мм. Размеры

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля

ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана

ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия

ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения

ГОСТ 31458-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле

ГОСТ ИСО 10332-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля сплошности

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, ГОСТ 28548 и ГОСТ 26877, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 класс прочности трубы: Обозначение уровня прочности трубы, состоящее из аббревиатуры КП и значения минимального предела текучести (H/mm^2) для данного класса прочности.

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

A - наружный размер профиля квадрата или больший наружный размер (ширина) профиля прямоугольных, овальных и плоскоовальных труб, мм;

A_1 - расстояние между центрами окружностей дуг малого овала, мм;

B - меньший наружный размер (высота) профиля прямоугольных, овальных и плоскоовальных труб, мм;

$C_{\text{ЭКВ}}$ - углеродный эквивалент, %;

D - наружный размер труб круглой формы профиля (наружный диаметр), мм;

D_{max} - максимальный наружный диаметр трубы, мм;

D_{min} - минимальный наружный диаметр трубы, мм;

F - площадь поперечного сечения трубы, мм²;

F_0 - начальная площадь поперечного сечения образца, мм²;

I_X , I_Y - моменты инерции сечения для осей X и Y , см⁴;

l_0 - начальная длина рабочей части образца, мм;

M - масса 1 м труб, кг;

O - овальность, %;

P - испытательное гидростатическое давление, МПа;

R - допускаемое напряжение в стенке трубы, МПа;

R_c - радиус скругления углов профиля, мм;

R_1 и R_2 - радиусы большой и малой дуг овала, мм;

S - толщина стенки трубы, мм;

S_{\min} - допустимая минимальная толщина стенки, мм;

W_X, W_Y - моменты сопротивления сечения для осей X и Y , см³;

δ_5 - относительное удлинение, %;

σ_B - временное сопротивление, МПа;

$\sigma_{T0,5}$ - предел текучести при полной деформации, МПа;

φ - угол, образованный линиями, проведенными из центра окружности большой дуги овала через центры окружностей малых дуг овала, градусы.

5 Сортамент

5.1 Виды труб и состояние поставки

Трубы изготовляют бесшовными горячедеформированными, бесшовными холоднодеформированными, сварными и сварными холоднодеформированными.

Бесшовные трубы поставляют термически обработанными или без термической обработки.

Сварные трубы поставляют с термической обработкой по всему объему, с локальной термической обработкой сварного шва или без термической обработки.

5.2 Классы прочности

Трубы изготовляют классов прочности: КП205, КП215, КП245, КП275, КП290, КП320, КП360, КП390, КП420 и КП460.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы изготовляют промежуточных классов прочности.

5.3 Формы профиля и размеры труб

Трубы изготавливают следующих форм профиля, размерами, указанными в приложениях А-Д:

- а) квадратной формы профиля (приложение А);
- б) прямоугольной формы профиля (приложение Б);
- в) круглой формы профиля (приложение В);
- г) овальной формы профиля (приложение Г);
- д) плоскоовальной формы профиля, типов А, Б, В (приложение Д).

Трубы изготавливают размерами обычной и повышенной точности.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы изготавливают размерами, не указанными в таблицах А.1, Б.1, В.1, Г.1, Д.1, Д.2 и Д.3.

5.4 Длина

По длине трубы изготавливают:

а) немерной длины:

1) бесшовные горячедеформированные - от 3,0 до 12,5 м;

2) бесшовные холоднодеформированные и сварные холоднодеформированные - от 1,5 до 12,0 м;

3) сварные - от 3,0 до 18,0 м;

б) мерной длины - в пределах немерной;

в) длины, кратной мерной, - в пределах немерной с припуском на каждый рез по 5 мм или по требованию заказчика с другим припуском.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы мерной длины и длины, кратной мерной, могут быть изготовлены длиной, не предусмотренной настоящим стандартом.

5.5 Условные обозначения

Примеры **условных** **обозначений**

Труба прямоугольной формы профиля (ПП), обычной точности, наружными размерами 200x100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, мерной длины 12000 мм, класса прочности КП290:

Труба ПП - 200x100x5,0x12000 - КП290 - ГОСТ 32931-2015

Труба квадратной формы профиля (ПК), повышенной точности, наружным размером 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, длины, кратной мерной 1200 мм, класса прочности КП390:

Труба ПК - n - 100x100x9,0x1200 кр - КП390 - ГОСТ 32931-2015

Труба овальной формы профиля (ПО), обычной точности, наружными размерами 85x50 мм, толщиной стенки 2,5 мм, немерной длины, класса прочности КП215:

Труба ПО - 85x50x2,5 - КП215 - ГОСТ 32931-2015

Труба плоскоовальной формы профиля типа А (ПОА), обычной точности, наружными размерами 60x20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, немерной длины, класса прочности КП320:

Труба ПОА - 60x20x2,0 - КП320 - ГОСТ 32931-2015

Труба круглой формы профиля (К), повышенной точности, наружным размером 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, длины, кратной мерной 2000 мм, класса прочности КП245:

Труба К - n - 100x5,0x2000 кр - КП245 - ГОСТ 32931-2015

5.6 **Сведения,** **указываемые** **в** **заказе**

5.6.1 При оформлении заказа заказчик должен указать следующие обязательные сведения:

- а) обозначение настоящего стандарта;
- б) вид труб: бесшовные горячедеформированные, бесшовные холоднодеформированные, сварные или сварные холоднодеформированные (5.1);
- в) класс прочности (5.2);
- г) форму профиля (5.3, приложения А-Д);
- д) тип плоскоооальной формы профиля (5.3, приложение Д);
- е) размер и толщину стенки труб (таблицы А.1, Б.1, В.1, Г.1, Д.1, Д.2 и Д.3);
- ж) точность изготовления размеров (5.3);
- и) длину труб (5.4).

5.6.2 При необходимости заказчиком могут быть указаны в заказе следующие дополнительные требования:

- а) определение относительного равномерного удлинения (6.3.2);
- б) изготовление труб без нормирования общей прямолинейности (6.4.2.3);
- в) оформление документа о приемочном контроле по ГОСТ 31458, не предусмотренного настоящим стандартом (8.4).

5.6.3 При необходимости между изготовителем и заказчиком могут быть согласованы и указаны в заказе следующие дополнительные требования:

- а) изготовление труб промежуточного класса прочности, не предусмотренного настоящим стандартом, и соответствующие нормы механических свойств при испытании на растяжение труб (5.2, 6.3.1);
- б) изготовление труб размером, не предусмотренным настоящим стандартом (5.3);

- в) изготовление труб мерной длины и длины, кратной мерной, не предусмотренной настоящим стандартом (5.4);
- г) ограничение массовой доли кремния в химическом составе стали (6.2.1);
- д) нормирование химического состава стали (6.2.1);
- е) нормирование углеродного эквивалента (6.2.2);
- ж) снижение относительного удлинения для сварных труб, поставляемых без объемной термической обработки (таблица 1);
- и) изготовление труб толщиной стенки 6,0 мм и более с проведением испытаний на ударный изгиб с указанием нормы ударной вязкости, типа образца и температуры испытаний (6.3.3);
- к) изготовление труб со смещенными предельными отклонениями наружных размеров профиля и толщины стенки (6.4.1.2);
- л) изготовление труб с радиусом скругления углов профиля, не предусмотренным настоящим стандартом (6.4.1.3);
- м) допустимое значение скручивания для бесшовных и сварных холоднодеформированных труб квадратной и прямоугольной форм профиля (таблица 3);
- н) допустимое значение овальности для труб круглой формы профиля с отношением диаметра к толщине стенки более 100 (таблица 3);
- п) изготовление труб с предельным отклонением мерной длины и длины, кратной мерной, не предусмотренным настоящим стандартом (6.4.3.2);
- р) удаление внутреннего грата и допустимая величина остатка внутреннего грата и/или утонения толщины стенки труб (6.5.1);
- с) изготовление труб с очищенной от окалины поверхностью (6.6.4);
- т) проведение гидростатических испытаний труб и формула (5) для расчета испытательного давления для плоскоовальных труб (6.7.1);

- у) проведение контроля сплошности неразрушающими методами (6.7.2);
- ф) удаление заусенцев и/или выполнение фаски на трубах круглой формы профиля (6.8);
- х) нанесение дополнительной маркировки (6.9.2);
- ц) нанесение временного консервационного покрытия или упаковка труб в материал с летучими ингибиторами коррозии (6.9.3);
- ч) специальная упаковка труб (6.9.4);
- ш) проведение контроля сплошности металла неразрушающим методом по ГОСТ ИСО 10332, заменяющим гидростатические испытания, для круглых труб диаметром менее 168,0 мм (9.9);
- щ) проведение контроля сплошности металла неразрушающим методом, заменяющим гидростатические испытания, для труб всех форм профиля, кроме круглой формы (9.9).

6 Технические требования

6.1 Способ производства

Бесшовные трубы изготавливают способом горячей или холодной деформации.

Сварные трубы изготавливают способом формовки и сварки.

Сварные холоднодеформированные трубы изготавливают способом холодной деформации сварных труб.

Бесшовные трубы изготавливают термически обработанными или без термической обработки по выбору изготовителя.

Сварные трубы изготавливают с термической обработкой по всему объему, с локальной термической обработкой сварного шва или без термической обработки по выбору изготовителя.

6.2 Химический состав

6.2.1 Химический состав стали труб выбирает изготовитель с учетом обеспечения требований к механическим свойствам для требуемого класса прочности.

По согласованию между изготовителем и заказчиком в химическом составе стали труб, предназначенных для горячего цинкования, массовая доля кремния должна быть ограничена.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы изготавливают с нормированием химического состава.

6.2.2 По согласованию между изготовителем и заказчиком углеродный эквивалент $C_{\text{ЭКВ}}$, рассчитываемый по следующей формуле, не должен превышать 0,49% для классов прочности до КП390 включительно и 0,51% - для классов прочности свыше КП390

$$C_{\text{ЭКВ}} = C + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Si}}{24} + \frac{\text{Cr}}{5} + \frac{\text{Ni}}{40} + \frac{\text{Cu}}{13} + \frac{\text{V}}{14} + \frac{\text{P}}{2}, (1)$$

где С, Мп, Si, Cr, Ni, Cu, V, P - массовая доля углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора, %.

6.3 Механические свойства

6.3.1 Механические свойства труб при испытании на растяжение должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Механические свойства труб при испытании на растяжение

Класс прочности	Предел текучести $\sigma_{\text{т}0,5}$, Н/мм ² , не менее	Временное сопротивление $\sigma_{\text{в}}$, Н/мм ² , не менее	Относительное удлинение δ_5 , %, не менее ¹⁾
КП205	205	330	24
КП215	215	353	24
КП245	245	412	21
КП275	275	410	18

КП290	290	510	18
КП320	320	549	14
КП360	360	560	14
КП390	390	580	14
КП420	420	490	14
КП460	460	550	13
¹⁾ По согласованию между изготовителем и заказчиком при поставке сварных труб без термической обработки допускается снижение относительного удлинения на 10 единиц.			

Для труб из сталей промежуточных классов прочности механические свойства при испытании на растяжение должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

6.3.2 По требованию заказчика определяют относительное равномерное удлинение для справки.

6.3.3 По согласованию между изготовителем и заказчиком основной металл и сварное соединение труб толщиной стенки 6,0 мм и более должны выдерживать испытание на ударный изгиб. Нормы ударной вязкости, тип образцов и температура испытаний на ударный изгиб должны быть указаны в заказе.

6.4 Предельные отклонения размеров, формы профиля и длины труб

6.4.1 Предельные отклонения размеров профиля и толщины стенки

6.4.1.1 Предельные отклонения размеров профиля и толщины стенки должны соответствовать требованиям таблицы 2.

6.4.1.2 По согласованию изготовителя с заказчиком трубы изготавливают со смещенными предельными отклонениями наружных размеров профиля и толщины стенки. При этом поле предельных отклонений не должно превышать указанного в таблице 2.

Таблица 4 - Предельные отклонения длины труб

Длина труб	Предельное отклонение при точности изготовления, мм	
	обычной	повышенной
Мерная	+100	+70
Кратная мерной	+100	+15

6.5 Параметры сварного шва

6.5.1 Наружный грат на сварных трубах должен быть удален.

Величина остатка наружного грата, выступающего над прилегающей поверхностью трубы, не должна превышать:

- при толщине стенки до 4,0 мм - 0,5 мм;

- при толщине стенки более 4,0 мм - 1,0 мм.

В местах снятия грата допускается утонение стенки на 0,1 мм сверх минусового отклонения.

На внутренней поверхности трубы допускается наличие грата, обусловленное способом производства.

По согласованию между изготовителем и заказчиком внутренний грат должен быть удален. Допустимая величина остатка внутреннего грата и/или утонения стенки должны быть указаны в заказе.

6.5.2 Смещение кромок в сварном шве труб, сваренных дуговой сваркой под флюсом, не должно превышать указанного в таблице 5, электросварных труб - выводить толщину стенки в сварном шве за допустимое минимальное значение.

Таблица 5 - Смещение кромок в сварном шве

В миллиметрах

Толщина стенки	Смещение кромок, не более
----------------	---------------------------

До 15,0 включ.	1,5
Св. 15,0 до 25,0 "	0,1 S
" 25,0	2,5

6.5.3 Смещение валиков сварного шва труб, сваренных дуговой сваркой под флюсом, не должно превышать 3,0 мм для труб толщиной стенки 20,0 мм и менее, 4,0 мм - для труб толщиной стенки более 20,0 мм.

6.6 Качество поверхности

6.6.1 На поверхности тела труб не допускаются трещины, плены, рванины, шлаковые включения и закаты.

На поверхности тела труб допускаются отдельные вмятины, риски, мелкие плены, рябизна, следы правки, следы отслоившейся окалины, тонкий слой окалины, не препятствующий визуальному контролю, следы зачистки несовершенств, не выводящие толщину стенки за допустимое минимальное значение.

6.6.2 На поверхности зоны сварного соединения не допускаются трещины, непровары и прожоги.

На трубе не допускается наличие стыковых сварных швов.

Допускаются поверхностные дефекты металла сварного шва в виде пор, раковин, поджогов и подрезов, не выводящие толщину стенки за допустимое минимальное значение.

6.6.3 Допускается удаление несовершенств поверхности травлением и/или сплошной абразивной зачисткой, при условии, что они не выводят размеры профиля и толщину стенки за допустимые минимальные значения.

Допускается удаление несовершенств поверхности местной абразивной зачисткой, при этом глубина зачистки не должна выводить толщину стенки за допустимое минимальное значение. Участки местной зачистки должны плавно переходить к прилегающей поверхности трубы.

Ремонт поверхности тела труб сваркой не допускается.

Допускается ремонт сваркой швов труб, за исключением швов сварных холоднодеформированных труб. Длина отдельного отремонтированного участка сварного шва должна быть не менее 50 мм, а общая длина отремонтированных участков - не более

10% длины трубы. Ремонт должен быть проведен с использованием соответствующих сварочных и присадочных материалов. Место заварки должно быть зачищено.

После ремонта сваркой сварного шва труб, термически обработанных по всему объему или по сварному соединению, трубы должны быть подвергнуты повторной термической обработке.

6.6.4 По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы поставляют с очищенной от окалины поверхностью.

6.7 Сплошность металла

6.7.1 По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы должны выдерживать испытательное гидростатическое давление P , МПа, вычисляемое по формулам, приведенным в таблице 6, при допуске напряжении в стенке трубы, равном 80% предела текучести.

Таблица 6 - Формулы для вычисления испытательного гидростатического давления

Вид трубы	Формула
Круглая	$P = 2S_{\min} R / D, \quad (2)$
Квадратная	$P = 3,4S_{\min}^2 R / A^2 \quad (3)$
Прямоугольная	$P = 3,4S_{\min}^2 R / (3A^2 - 2B^2) \quad (4)$
Овальная	$P = 2,1S_{\min}^2 R / R_1 \sin \varphi \quad (5)$
	$\sin \varphi / 2 = A_1 / 2(R_1 - R_2) \quad (6)$
Плоскоовальная	По согласованию между изготовителем и заказчиком

6.7.2 По согласованию между изготовителем и заказчиком может быть проведен контроль сплошности неразрушающими методами. Для сварных труб проводится контроль сплошности сварного шва.

6.8 Отделка концов

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом без дополнительной отделки. Перпендикулярность торцов не регламентируется.

Требования по удалению заусенцев и выполнению фаски на круглых трубах должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

6.9 Маркировка и упаковка

6.9.1 Общие требования к маркировке и упаковке должны соответствовать ГОСТ 10692.

6.9.2 По согласованию между изготовителем и заказчиком на трубы может быть нанесена дополнительная маркировка.

6.9.3 По согласованию между изготовителем и заказчиком на трубы может быть нанесено временное консервационное покрытие или выполнена упаковка труб в материалы с летучими ингибиторами коррозии, обеспечивающими защиту поверхности труб от коррозии при транспортировании крытыми транспортными средствами и хранении в сухих помещениях не более 6 мес.

6.9.4 По согласованию между изготовителем и заказчиком может быть выполнена специальная упаковка труб.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Трубы стальные профильные бесшовные горячедеформированные, бесшовные холоднодеформированные, сварные и сварные холоднодеформированные для металлоконструкций являются пожаробезопасными, взрывобезопасными, нетоксичными, электробезопасными, экологически безопасными и не представляют радиационной опасности.

Специальные меры безопасности при транспортировании и хранении труб не требуются.

8 Правила приемки

8.1 Трубы принимают партиями.

Партия должна состоять из труб одного вида, одной формы профиля, одного размера, одного класса прочности, одной марки стали и одного вида термической обработки.

Количество труб в партии должно соответствовать указанному в таблице 7.

Таблица 7 - Количество труб в партии

Большой наружный размер профиля, мм	Количество труб в партии, шт., не более
До 30 включ.	1000
Св. 30 до 70 "	500
" 70	200

8.2 Партию труб подвергают обязательным и дополнительным приемо-сдаточным испытаниям, указанным в таблице 8.

Таблица 8 - Виды испытаний и контроля, нормы отбора

Статус испытаний	Вид испытания или контроля	Норма отбора труб от партии	Норма отбора образцов от отобранной трубы, шт.
Обязательные приемо-сдаточные	Испытание на растяжение	2	1
	Контроль размеров и формы труб	5%	-
	Контроль мерной длины и длины, кратной мерной	100% ⁴⁾	-
	Контроль параметров сварного шва	5%	-
	Визуальный контроль качества поверхности	100% ¹⁾	-

Дополнительные	Контроль химического состава по анализу плавки	1 ²⁾	-
	Определение углеродного эквивалента	1 ²⁾	-
	Определение относительного равномерного удлинения	2	1
	Испытание на ударный изгиб	2	По 3 образца на каждую температуру, указанную в заказе
	Испытание гидростатическим давлением	100%	-
	Неразрушающий контроль сплошности	100% ³⁾	-
	Контроль геометрических параметров фаски	5%	-

1) В случае проведения неразрушающего контроля сплошности допускается проводить контроль качества поверхности не менее 5% труб от партии.

2) Допускается приемка химического состава по данным изготовителя стали.

3) Неразрушающий контроль труб по выбору изготовителя может быть проведен до или после придания трубам окончательной формы профиля.

4) По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается на каждой партии труб статистический выборочный метод контроля длины по альтернативному признаку с одноступенчатым уровнем в соответствии с действующими стандартами.

8.3 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из выборочных испытаний по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке труб от той же партии, исключая трубы, не выдержавшие испытаний. Удовлетворительные результаты испытаний распространяют на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний допускается проведение испытания всех труб партии с исключением труб, не выдержавших испытания.

Допускается подвергать партию труб переработке и предъявлять ее к приемке как новую партию.

8.4 На принятую партию труб оформляют свидетельство о приемочном контроле "3.1 В" по ГОСТ 31458.

По требованию заказчика оформляют другие документы о приемочном контроле по ГОСТ 31458.

9 Методы контроля и испытаний

9.1 Химический состав стали определяют методами химического анализа по ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.9, ГОСТ 22536.11, ГОСТ 22536.12. Пробы отбирают по ГОСТ 7565.

Допускается применять другие методы анализа, обеспечивающие необходимую точность определения, соответствующую указанным стандартам.

При разногласиях в оценке химического состава применяют методы химического анализа.

9.2 Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006 на продольных образцах.

Допускается проводить испытания неразрушающими методами контроля по соответствующим техническим документам. При разногласиях в оценке результатов испытания проводят по ГОСТ 10006.

В случае определения относительного равномерного удлинения испытания проводят по ГОСТ 1497 на продольных образцах.

9.3 Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454.


Значения ударной вязкости определяют как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. На одном образце допускается снижение ударной вязкости не более чем на 30% значения, согласованного между изготовителем и заказчиком.

9.4 Контроль наружного размера труб проводят штангенциркулем по ГОСТ 166, калибромскобой по ГОСТ 18360 или микрометром по ГОСТ 6507.

Контроль толщины стенки проводят микрометром по ГОСТ 6507.

Схема измерения размеров труб квадратной и прямоугольной форм профиля приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема измерения размеров квадратных и прямоугольных труб



1) 2 мм - для труб наружным размером менее 20 мм.

1 и 2 - плоскости измерения наружного размера A квадратных труб; 3 и 4 - плоскости измерения наружного размера B прямоугольных труб (A - квадратных труб); l_1 и l_2 - расстояния между точкой пересечения продолжения боковых сторон и точками пересечения дуги скругления и прилежащих сторон профиля

Примечания

1 Толщину стенки измеряют на участках между плоскостями 1 и 2, 3 и 4.

2 Толщину стенки сварных и сварных холоднодеформированных труб измеряют на расстоянии не менее $2S$ от сварного шва.

Рисунок 1 - Схема измерения размеров квадратных и прямоугольных труб

Контроль радиуса скругления углов профиля проводят с помощью радиусных шаблонов или

измерением расстояний l_1 , и l_2 , которые должны находиться в пределах допустимых значений R_c в соответствии с рисунком 1 по методике изготовителя.

Допускается проводить контроль размеров труб другими средствами измерений, метрологические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерений. При разногласиях в контроле геометрических размеров измерения проводят измерительным инструментом по ГОСТ 18360, ГОСТ 427, ГОСТ 6507 и ГОСТ 166.

9.5 Отклонение от прямолинейности труб на участке длиной 1 м измеряют поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и набором щупов по техническому документу.

Отклонение от прямолинейности по всей длине трубы определяют по ГОСТ 26877.

Контроль вогнутости проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и набором щупов или индикаторным глубиномером по ГОСТ 7661.

Контроль выпуклости проводят по методике изготовителя.

Контроль скручивания проводят по ГОСТ 26877.

Овальность рассчитывают по следующей формуле

$$O = \frac{(D_{\max} - D_{\min})}{D} 100. \quad (7)$$

Наружные диаметры D_{\max} и D_{\min} измеряют в одном поперечном сечении трубы.

Допускается проводить контроль формы труб другими средствами измерений, метрологические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерений. При разногласиях в оценке применяют методы, приведенные в настоящем подразделе.

9.6 Контроль длины труб проводят рулеткой по ГОСТ 7502. Допускается проводить контроль размеров труб другими средствами измерений, метрологические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерений. При разногласиях в контроле геометрических размеров измерения проводят рулеткой по ГОСТ 7502.

9.7 Высоту наружного грата, смещение кромок в сварном шве и смещение валиков сварного шва определяют по методике изготовителя.

9.8 Качество поверхности труб контролируют визуально без применения увеличительных приспособлений.

Глубину дефектов определяют по технической документации изготовителя.

9.9 Гидростатические испытания труб проводят по ГОСТ 3845 с выдержкой под давлением не менее 5 с.

Неразрушающий контроль сплошности, заменяющий гидростатические испытания, проводят по ГОСТ ИСО 10332 для круглых труб диаметром 168,3 мм и более или по стандарту [1].

По согласованию между изготовителем и заказчиком контроль сплошности, заменяющий гидростатические испытания, для круглых труб диаметром менее 168,3 мм проводят по ГОСТ ИСО 10332.

Неразрушающий контроль сплошности для труб других форм профиля, заменяющий гидростатические испытания, проводят по методике изготовителя.

9.10 Контроль геометрических параметров фаски проводят по методике изготовителя.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение проводят по ГОСТ 10692.

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения норм и правил транспортирования и хранения труб и соответствия условий эксплуатации назначению труб.

Приложение А (обязательное). Квадратные трубы. Форма профиля и размеры труб

Приложение А
(обязательное)

Форма профиля и размеры труб должны соответствовать указанным на рисунке А.1 и в таблице А.1.

Рисунок А.1 - Форма профиля квадратных труб




Рисунок А.1 - Форма профиля квадратных труб

Таблица А.1 - Размеры, статические характеристики и масса 1 м труб

Размеры трубы, мм		Толщина стенки S	Площадь поперечного сечения F , см ²	Статические характеристики ¹⁾ для осей X и Y		Масса 1 м трубы ¹⁾ M , кг
Размеры профиля				Момент инерции I_X, I_Y , см ⁴	Момент сопротивления W_X, W_Y , см ³	
Наружный размер A	Радиус скругления углов R_c					
10	1,20	0,8	0,28	0,04	0,08	0,22
	1,35	0,9	0,31	0,04	0,09	0,24

	1,50	1,0	0,34	0,05	0,09	0,27
	1,80	1,2	0,39	0,05	0,10	0,31
	2,10	1,4	0,44	0,05	0,11	0,35
15	1,20	0,8	0,44	0,15	0,20	0,35
	1,35	0,9	0,49	0,16	0,21	0,39
	1,50	1,0	0,54	0,17	0,23	0,43
	1,80	1,2	0,64	0,20	0,26	0,50
	2,10	1,4	0,73	0,22	0,29	0,57
	2,25	1,5	0,77	0,23	0,31	0,61
20	1,20	0,8	0,60	0,37	0,40	0,47
	1,35	0,9	0,67	0,40	0,42	0,53
	1,50	1,0	0,74	0,44	0,45	0,58
	1,80	1,2	0,89	0,51	0,51	0,68
	2,10	1,4	1,01	0,57	0,57	0,79
	2,25	1,5	1,07	0,60	0,60	0,84
	3,00	2,0	1,37	0,72	0,72	1,08
25	1,20	0,8	0,76	0,74	0,59	0,60
	1,35	0,9	0,85	0,82	0,65	0,67
	1,50	1,0	0,94	0,90	0,72	0,74
	1,80	1,2	1,12	1,04	0,51	0,83
	2,10	1,4	1,29	1,18	0,57	0,94
	2,25	1,5	1,37	1,25	1,00	1,08
	3,00	2,0	1,77	1,54	1,23	1,39
	3,75	2,5	2,14	1,77	1,42	1,68

	6,00	3,0	2,41	1,84	1,47	1,89
30	1,20	0,8	0,92	1,30	0,87	0,92
	1,35	0,9	1,03	1,45	0,96	1,03
	1,50	1,0	1,14	1,59	1,06	1,14
	1,80	1,2	1,36	1,86	1,24	1,36
	1,95	1,3	1,46	1,99	1,33	1,46
	2,10	1,4	1,57	2,12	1,41	1,57
	2,25	1,5	1,67	2,24	1,49	1,67
	3,00	2,0	2,17	2,80	1,86	1,70
	3,75	2,5	2,64	3,27	2,18	2,07
	6,00	3,0	3,01	3,50	2,34	2,36
	7,00	3,5	3,39	3,77	2,52	2,66
	8,00	4,0	3,75	3,97	2,64	2,94
35	1,20	0,8	1,08	2,10	1,20	0,85
	1,35	0,9	1,21	2,34	1,34	0,95
	2,10	1,4	1,85	3,45	1,97	1,45
	2,25	1,5	1,97	3,65	2,09	1,55
	3,00	2,0	2,57	4,61	2,63	2,02
	3,75	2,5	3,14	5,45	3,11	2,47
	6,00	3,0	3,61	5,95	3,40	2,83
	7,00	3,5	4,09	6,49	3,71	3,21
	8,00	4,0	4,55	6,93	3,96	3,57
	9,00	4,5	4,97	7,26	4,15	3,90

	10,00	5,0	5,36	7,50	4,29	4,20
40	2,10	1,4	2,13	5,24	2,62	1,67
	2,25	1,5	2,27	5,57	2,78	1,78
	3,00	2,0	2,97	7,07	3,54	2,33
	3,75	2,5	3,64	8,42	4,21	2,86
	6,00	3,0	4,21	9,32	4,66	3,30
	7,00	3,5	4,79	10,27	5,14	3,76
	8,00	4,0	5,35	11,07	5,54	4,20
	9,00	4,5	5,87	11,73	5,87	4,61
	10,00	5,0	6,36	12,26	6,13	4,99
	11,00	5,5	6,81	12,66	6,33	5,35
	12,00	6,0	7,23	12,94	6,47	5,68
42	6,00	3,0	4,45	10,97	5,22	3,49
	7,00	3,5	5,07	12,12	5,77	3,98
	8,00	4,0	5,67	13,11	6,24	4,45
	9,00	4,5	6,23	13,94	6,64	4,89
	10,00	5,0	6,76	14,62	6,96	5,30
	11,00	5,5	7,25	15,15	7,21	5,69
	12,00	6,0	7,71	15,55	7,40	6,05
45	3,00	2,0	3,37	10,29	4,57	2,65
	6,00	3,0	4,81	13,78	6,12	3,77
	7,00	3,5	5,49	15,29	6,80	4,31
	8,00	4,0	6,15	16,61	7,38	4,83

	9,00	4,5	6,77	17,74	7,88	5,31
	10,00	5,0	7,36	18,69	8,31	5,77
	11,00	5,5	7,91	19,47	8,65	6,21
	12,00	6,0	8,43	20,09	8,93	6,62
	16,25	6,5	8,56	18,74	8,33	6,72
	17,50	7,0	8,96	18,78	8,35	7,03
	18,75	7,5	9,32	18,67	8,30	7,32
	20,00	8,0	9,64	18,42	8,19	7,57
50	3,00	2,0	3,77	14,36	5,74	2,96
	3,75	2,5	4,64	17,27	6,91	3,64
	6,00	3,0	5,41	19,47	7,79	4,25
	7,00	3,5	6,19	21,73	8,69	4,86
	8,00	4,0	6,95	23,74	9,49	5,45
	9,00	4,5	7,67	25,50	10,20	6,02
	10,00	5,0	8,36	27,04	10,82	6,56
	11,00	5,5	9,01	28,35	11,34	7,07
	12,00	6,0	9,63	29,45	11,78	7,56
	16,25	6,5	9,86	28,10	11,24	7,74
	17,50	7,0	10,36	28,47	11,39	8,13
	18,75	7,5	10,82	28,62	11,45	8,49
	20,00	8,0	11,24	28,59	11,43	8,83
55	4,50	3,0	6,09	27,10	9,85	4,78
60	3,00	2,0	4,57	25,45	8,48	3,59

	3,75	2,5	5,64	30,82	10,27	4,43
	6,00	3,0	6,61	35,13	11,71	5,19
	7,00	3,5	7,59	39,53	13,18	5,96
	8,00	4,0	8,55	43,55	14,52	6,71
	9,00	4,5	9,47	47,20	15,73	7,43
	10,00	5,0	10,36	50,49	16,83	8,13
	11,00	5,5	11,21	53,45	17,82	8,80
	12,00	6,0	12,03	56,07	18,69	9,45
	16,25	6,5	12,46	55,10	18,37	9,78
	17,50	7,0	13,16	56,58	18,86	10,33
	18,75	7,5	13,82	57,74	19,25	10,85
	20,00	8,0	14,44	58,57	19,52	11,34
70	3,00	2,0	5,37	41,14	11,75	4,22
	3,75	2,5	6,64	50,06	14,30	5,21
	6,00	3,0	7,81	57,53	16,44	6,13
	7,00	3,5	8,99	65,09	18,60	7,06
	8,00	4,0	10,15	72,12	20,61	7,97
	9,00	4,5	11,27	78,63	22,47	8,85
	10,00	5,0	12,36	84,63	24,18	9,70
	11,00	5,5	13,41	90,14	25,75	10,53
	12,00	6,0	14,43	95,17	27,19	11,33
	16,25	6,5	15,06	95,28	27,22	11,82
	17,50	7,0	15,96	98,70	28,20	12,53

	18,75	7,5	16,82	101,64	29,04	13,20
	20,00	8,0	17,64	104,11	29,74	13,85
80	6,00	3,0	9,01	87,84	21,96	7,07
	7,00	3,5	10,39	99,80	24,95	8,16
	8,00	4,0	11,75	111,04	27,76	9,22
	9,00	4,5	13,07	121,58	30,40	10,26
	10,00	5,0	14,36	131,44	32,86	11,27
	11,00	5,5	15,61	140,63	35,16	12,25
	12,00	6,0	16,83	149,18	37,29	13,21
	16,25	6,5	17,66	151,25	37,81	13,86
	17,50	7,0	18,76	157,61	39,40	14,72
	18,75	7,5	19,82	163,32	40,83	15,56
	20,00	8,0	20,84	168,38	42,09	16,36
	22,50	9,0	22,97	183,56	44,41	17,86
	25,00	10,0	25,76	198,10	48,03	19,53
	33,00	11,0	27,21	203,21	50,16	21,17
90	6,00	3,0	10,21	127,28	28,29	8,01
	7,00	3,5	11,79	145,06	32,24	9,26
	8,00	4,0	13,35	161,92	35,98	10,48
	9,00	4,5	14,87	177,87	39,53	11,67
	10,00	5,0	16,36	192,93	42,87	12,84
	11,00	5,5	17,81	207,13	46,03	13,98
	12,00	6,0	19,23	220,48	48,99	15,10
	16,25	6,5	20,26	225,60	50,13	15,90

	17,50	7,0	21,56	236,13	52,47	16,92
	18,75	7,5	22,82	245,79	54,62	17,91
	20,00	8,0	24,04	254,59	56,58	18,87
100	6,00	3,0	11,41	177,05	35,41	8,96
	7,00	3,5	13,19	202,28	40,46	10,36
	8,00	4,0	14,95	226,35	45,27	11,73
	9,00	4,5	16,67	249,29	49,86	13,08
	10,00	5,0	18,36	271,10	54,22	14,41
	11,00	5,5	20,01	291,82	58,36	15,71
	12,00	6,0	21,63	311,47	62,29	16,98
	16,25	6,5	22,86	320,93	64,19	17,94
	17,50	7,0	24,36	337,04	67,41	19,12
	18,75	7,5	25,82	352,04	70,41	20,27
	20,00	8,0	27,24	365,94	73,19	21,39
	13,50	9,0	31,37	424,11	84,82	24,62
110	12,00	6,0	24,03	424,57	77,19	18,87
	16,25	6,5	25,46	439,85	79,97	19,99
	17,50	7,0	27,16	463,15	84,21	21,32
	18,75	7,5	28,82	485,07	88,20	22,62
	20,00	8,0	30,44	505,64	91,93	23,90
	21,25	8,5	32,03	524,87	95,43	25,14
	22,50	9,0	33,58	542,79	98,69	26,36
120	6,00	3,0	13,81	312,35	52,06	10,84

	7,00	3,5	15,99	358,17	59,69	12,56
	8,00	4,0	18,15	402,28	67,05	14,25
	9,00	4,5	20,27	444,70	74,12	15,91
	10,00	5,0	22,36	485,47	80,91	17,55
	11,00	5,5	24,41	524,62	87,44	19,16
	12,00	6,0	26,43	562,16	93,69	20,75
	16,25	6,5	28,06	584,95	97,49	22,03
	17,50	7,0	29,96	617,26	102,88	23,52
	18,75	7,5	31,82	647,90	107,98	24,98
	20,00	8,0	33,64	676,88	112,81	26,41
	13,5	9,0	38,57	778,82	129,80	30,28
140	8,00	4,0	21,35	651,62	93,09	16,76
	9,00	4,5	23,87	722,24	103,18	18,74
	10,00	5,0	26,36	790,56	112,94	20,69
	11,00	5,5	28,81	856,61	122,37	22,62
	12,00	6,0	31,23	920,43	131,49	24,52
	16,25	6,5	33,26	964,11	137,73	26,11
	17,50	7,0	35,56	1020,68	145,81	27,91
	18,75	7,5	37,82	1074,89	153,56	29,69
	20,00	8,0	40,04	1126,77	160,97	31,43
	13,50	9,0	45,77	1290,58	184,37	35,93
150	8,00	4,0	22,95	807,82	107,71	18,01
	9,00	4,5	25,67	896,30	119,51	20,15
	10,00	5,0	28,36	982,12	130,95	22,26

	11,00	5,5	31,01	1065,31	142,04	24,34
	12,00	6,0	33,63	1145,91	152,79	26,40
	16,25	6,5	35,86	1203,37	160,45	28,15
	17,50	7,0	38,36	1275,59	170,08	30,11
	18,75	7,5	40,82	1345,06	179,34	32,04
	20,00	8,0	43,24	1411,83	188,24	33,95
	13,50	9,0	49,37	1614,37	215,25	38,75
	15,00	10,0	54,28	1747,21	232,96	42,61
160	8,00	4,0	24,55	987,17	123,40	19,27
	9,00	4,5	27,47	1096,29	137,04	21,56
	10,00	5,0	30,36	1202,36	150,29	23,83
	11,00	5,5	33,21	1305,41	163,18	26,07
	12,00	6,0	36,03	1405,48	175,69	28,29
	16,25	6,5	38,46	1479,21	184,90	30,19
	17,50	7,0	41,16	1569,69	196,21	32,31
	18,75	7,5	43,82	1657,02	207,13	34,40
	20,00	8,0	46,44	1741,23	217,65	36,46
180	6,00	3,0	21,01	1090,83	121,20	16,49
	7,00	3,5	24,39	1258,28	139,81	19,15
	8,00	4,0	27,75	1421,74	157,97	21,78
	9,00	4,5	31,07	1581,26	175,70	24,39
	10,00	5,0	34,36	1736,87	192,99	26,97
	11,00	5,5	37,61	1888,61	209,85	29,52
	12,00	6,0	40,83	2036,52	226,28	32,05

	16,25	6,5	43,66	2151,05	239,01	34,27
	17,50	7,0	46,76	2286,70	254,08	36,70
	18,75	7,5	49,82	2418,29	268,70	39,11
	20,00	8,0	52,84	2545,86	282,87	41,48
	21,25	8,5	55,83	2669,46	296,61	43,83
	22,50	9,0	58,78	2789,12	309,90	46,14
	23,75	9,5	61,69	2904,89	322,77	48,43
	25,00	10,0	64,57	3016,80	335,20	50,68
	31,50	10,5	66,46	3045,13	338,35	52,17
	33,00	11,0	69,17	3141,58	349,06	54,30
	34,50	11,5	71,83	3233,92	359,32	56,39
	36,00	12,0	74,46	3322,19	369,13	58,45
	37,50	12,5	77,04	3406,43	378,49	60,48
	39,00	13,0	79,59	3486,69	387,41	62,48
	40,50	13,5	82,09	3562,99	395,89	64,44
	42,00	14,0	84,55	3635,39	403,93	66,37
	43,50	14,5	86,97	3703,93	411,55	68,27
	45,00	15,0	89,34	3768,64	418,74	70,13
	46,50	15,5	91,68	3829,56	425,51	71,97
	48,00	16,0	93,97	3886,74	431,86	73,77
200	10,00	5,0	38,36	2410,09	241,01	30,11
	11,00	5,5	42,01	2623,81	262,38	32,98
	12,00	6,0	45,63	2832,75	283,27	35,82
	16,25	6,5	48,86	3000,43	300,04	38,35

	17,50	7,0	52,36	3194,10	319,41	41,10
	18,75	7,5	55,82	3382,69	338,27	43,82
	20,00	8,0	59,24	3566,25	356,63	46,51
	21,25	8,5	62,63	3744,83	374,48	49,16
	22,50	9,0	65,98	3918,45	391,85	51,79
	23,75	9,5	69,29	4087,18	408,72	54,39
	25,00	10,0	72,57	4251,06	425,11	56,96
	31,50	10,5	74,86	4311,90	431,19	58,76
	33,00	11,0	77,97	4456,51	445,65	61,20
	34,50	11,5	81,03	4595,93	459,59	63,61
	36,00	12,0	84,06	4730,22	473,02	65,99
250	12,00	6,0	57,63	5672,00	453,76	45,24
	16,25	6,5	61,86	6037,10	482,97	48,56
	17,50	7,0	66,36	6442,58	515,41	52,09
	18,75	7,5	70,82	6839,93	547,19	55,59
	20,00	8,0	75,24	7229,20	578,34	59,07
	21,25	8,5	79,63	7610,46	608,84	62,51
	22,50	9,0	83,98	7983,75	638,70	65,92
	23,75	9,5	88,29	8349,14	667,93	69,31
	25,00	10,0	92,57	8706,67	696,53	72,66
	31,50	10,5	95,86	8903,75	712,30	75,25
	33,00	11,0	99,97	9230,69	738,46	78,47
	34,50	11,5	104,03	9549,22	763,94	81,67
	36,00	12,0	108,06	9859,41	788,75	84,83

300	8,00	4,0	46,95	6825,31	455,02	36,85
	9,00	4,5	52,67	7626,73	508,45	41,34
	10,00	5,0	58,36	8416,88	561,13	45,81
	11,00	5,5	64,01	9195,84	613,06	50,25
	12,00	6,0	69,63	9963,67	664,24	54,66
	16,25	6,5	74,86	10638,39	709,23	58,76
	17,50	7,0	80,36	11371,03	758,07	63,08
	18,75	7,5	85,82	12091,78	806,12	67,37
	20,00	8,0	91,24	12800,69	853,38	71,63
	21,25	8,5	96,63	13497,83	899,86	75,85
	22,50	9,0	101,98	14183,28	945,55	80,05
	23,75	9,5	107,29	14857,10	990,47	84,22
	25,00	10,0	112,57	15519,36	1034,62	88,36
	31,50	10,5	116,86	15951,20	1063,41	91,73
	33,00	11,0	121,97	16568,95	1104,60	95,74
	34,50	11,5	127,03	17174,31	1144,95	99,72
	36,00	12,0	132,06	17767,35	1184,49	103,67
	37,50	12,5	137,04	18348,13	1223,21	107,58
	39,00	13,0	141,99	18916,72	1261,11	111,46
	40,50	13,5	146,89	19473,18	1298,21	115,31
	42,00	14,0	151,75	20017,59	1334,51	119,12
	43,50	14,5	156,57	20550,01	1370,00	122,90
	45,00	15,0	161,34	21070,50	1404,70	126,65

	46,50	15,5	166,08	21579,13	1438,61	130,37
	48,00	16,0	170,77	22075,97	1471,73	134,06
	49,50	16,5	175,42	22561,08	1504,07	137,71
	51,00	17,0	180,04	23034,53	1535,64	141,33
	52,50	17,5	184,61	23496,40	1566,43	144,92
	54,00	18,0	189,13	23946,74	1596,45	148,47
	55,50	18,5	193,62	24385,62	1625,71	151,99
	57,00	19,0	198,07	24813,11	1654,21	155,48
	60,00	20,0	206,83	25634,18	1708,95	162,36
	63,00	21,0	215,43	26410,50	1760,70	169,11
	66,00	22,0	223,87	27142,60	1809,51	175,74
350	10,00	5,0	68,36	13495,71	771,18	53,66
	11,00	5,5	75,01	14759,37	843,39	58,88
	12,00	6,0	81,63	16007,74	914,73	64,08
	16,25	6,5	87,86	17129,30	978,82	68,97
	17,50	7,0	94,36	18329,46	1047,40	74,07
	18,75	7,5	100,82	19513,23	1115,04	79,14
	20,00	8,0	107,24	20680,70	1181,75	84,19
	21,25	8,5	113,63	21831,94	1247,54	89,20
	22,50	9,0	119,98	22967,05	1312,40	94,18
	23,75	9,5	126,29	24086,08	1376,35	99,14
	25,00	10,0	132,57	25189,13	1439,38	104,06
	31,50	10,5	137,86	25979,25	1484,53	108,22
	33,00	11,0	143,97	27021,30	1544,07	113,01

	34,50	11,5	150,03	28046,20	1602,64	117,78
	36,00	12,0	156,06	29054,03	1660,23	122,51
	37,50	12,5	162,04	30044,87	1716,85	127,20
	39,00	13,0	167,99	31018,79	1772,50	131,87
	40,50	13,5	173,89	31975,88	1827,19	136,50
	42,00	14,0	179,75	32916,21	1880,93	141,10
	43,50	14,5	185,57	33839,85	1933,71	145,67
	45,00	15,0	191,34	34746,89	1985,54	150,20
	46,50	15,5	197,08	35637,40	2036,42	154,71
	48,00	16,0	202,77	36511,45	2086,37	159,18
	49,50	16,5	208,42	37369,14	2135,38	163,61
	51,00	17,0	214,04	38210,53	2183,46	168,02
	52,50	17,5	219,61	39035,69	2230,61	172,39
	54,00	18,0	225,13	39844,72	2276,84	176,73
	55,50	18,5	230,62	40637,69	2322,15	181,04
	57,00	19,0	236,07	41414,66	2366,55	185,31
	60,00	20,0	246,83	42920,98	2452,63	193,76
	63,00	21,0	257,43	44364,28	2535,10	202,08
	66,00	22,0	267,87	45745,21	2614,01	210,28
400	12,00	6,0	93,63	24104,23	1205,21	73,50
	16,25	6,5	100,86	25834,82	1291,74	79,17
	17,50	7,0	108,36	27667,85	1383,39	85,06
	18,75	7,5	115,82	29479,29	1473,96	90,92
	20,00	8,0	123,24	31269,24	1563,46	96,75

21,25	8,5	130,63	33037,80	1651,89	102,54
22,50	9,0	137,98	34785,05	1739,25	108,31
23,75	9,5	145,29	36511,08	1825,55	114,05
25,00	10,0	152,57	38215,98	1910,80	119,76
31,50	10,5	158,86	39512,90	1975,64	124,70
33,00	11,0	165,97	41137,72	2056,89	130,28
34,50	11,5	173,03	42739,88	2136,99	135,83
36,00	12,0	180,06	44319,45	2215,97	141,35
37,50	12,5	187,04	45876,53	2293,83	146,83
39,00	13,0	193,99	47411,20	2370,56	152,28
40,50	13,5	200,89	48923,55	2446,18	157,70
42,00	14,0	207,75	50413,67	2520,68	163,08
43,50	14,5	214,57	51881,65	2594,08	168,43
45,00	15,0	221,34	53327,57	2666,38	173,75
46,50	15,5	228,08	54751,52	2737,58	179,04
48,00	16,0	234,77	56153,60	2807,68	184,30
49,50	16,5	241,42	57533,88	2876,69	189,52
51,00	17,0	248,04	58892,47	2944,62	194,71
52,50	17,5	254,61	60229,44	3011,47	199,87
54,00	18,0	261,13	61544,88	3077,24	204,99
55,50	18,5	267,62	62838,88	3141,94	210,08
57,00	19,0	274,07	64111,54	3205,58	215,14
60,00	20,0	286,83	66593,17	3329,66	225,16
63,00	21,0	299,43	68990,47	3449,52	235,05

	66,00	22,0	311,87	71304,15	3565,21	244,82
450	12,00	6,0	105,63	34553,13	1535,69	82,92
	16,25	6,5	113,86	37079,96	1648,00	89,38
	17,50	7,0	122,36	39736,20	1766,05	96,05
	18,75	7,5	130,82	42364,95	1882,89	102,69
	20,00	8,0	139,24	44966,32	1998,50	109,31
	21,25	8,5	147,63	47540,39	2112,91	115,89
	22,50	9,0	155,98	50087,28	2226,10	122,44
	23,75	9,5	164,29	52607,09	2338,09	128,97
	25,00	10,0	172,57	55099,91	2448,89	135,46
	31,50	10,5	179,86	57077,15	2536,76	141,19
	33,00	11,0	187,97	59468,23	2643,03	147,55
	34,50	11,5	196,03	61830,36	2748,02	153,89
	36,00	12,0	204,06	64163,62	2851,72	160,19
	37,50	12,5	212,04	66468,11	2954,14	166,45
	39,00	13,0	219,99	68743,94	3055,29	172,69
	40,50	13,5	227,89	70991,19	3155,16	178,89
	42,00	14,0	235,75	73209,98	3253,78	185,06
	43,50	14,5	243,57	75400,39	3351,13	191,20
	45,00	15,0	251,34	77562,54	3447,22	197,30
	46,50	15,5	259,08	79696,50	3542,07	203,38
48,00	16,0	266,77	81802,40	3635,66	209,42	
49,50	16,5	274,42	83880,32	3728,01	215,42	
51,00	17,0	282,04	85930,36	3819,13	221,40	

	52,50	17,5	289,61	87952,62	3909,01	227,34
	54,00	18,0	297,13	89947,21	3997,65	233,25
	55,50	18,5	304,62	91914,22	4085,08	239,13
	57,00	19,0	312,07	93853,74	4171,28	244,97
	60,00	20,0	326,83	97650,76	4340,03	256,56
	63,00	21,0	341,43	101339,05	4503,96	268,02
	66,00	22,0	355,87	104919,42	4663,09	279,36
500	17,50	7,0	136,36	54884,53	2195,38	107,04
	18,75	7,5	145,82	58545,23	2341,81	114,47
	20,00	8,0	155,24	62171,92	2486,88	121,87
	21,25	8,5	164,63	65764,72	2630,59	129,23
	22,50	9,0	173,98	69323,75	2772,95	136,57
	23,75	9,5	183,29	72849,11	2913,96	143,88
	25,00	10,0	192,57	76340,92	3053,64	151,16
	31,50	10,5	200,86	79197,00	3167,88	157,67
	33,00	11,0	209,97	82562,83	3302,51	164,82
	34,50	11,5	219,03	85892,64	3435,71	171,94
	36,00	12,0	228,06	89186,53	3567,46	179,03
	37,50	12,5	237,04	92444,61	3697,78	186,08
	39,00	13,0	245,99	95667,00	3826,68	193,10
	40,50	13,5	254,89	98853,81	3954,15	200,09
	42,00	14,0	263,75	102005,13	4080,21	207,04
	43,50	14,5	272,57	105121,09	4204,84	213,96

45,00	15,0	281,34	108201,79	4328,07	220,85
46,50	15,5	290,08	111247,34	4449,89	227,71
48,00	16,0	298,77	114257,85	4570,31	234,54
49,50	16,5	307,42	117233,43	4689,34	241,33
51,00	17,0	316,04	120174,20	4806,97	248,09
52,50	17,5	324,61	123080,25	4923,21	254,82
54,00	18,0	333,13	125951,71	5038,07	261,51
55,50	18,5	341,62	128788,68	5151,55	268,17
57,00	19,0	350,07	131591,26	5263,65	274,80
60,00	20,0	366,83	137093,75	5483,75	287,96
63,00	21,0	383,43	142460,04	5698,40	300,99
66,00	22,0	399,87	147691,02	5907,64	313,9

¹⁾ Указанные значения являются справочными.

Приложение Б (обязательное). Прямоугольные трубы. Форма профиля и размеры труб

Приложение Б
(обязательное)

Форма и размеры прямоугольных труб должны соответствовать указанным на рисунке Б.1 и в таблице Б.1.

Рисунок Б.1 - Форма профиля прямоугольных труб




Рисунок Б.1 - Форма профиля прямоугольных труб

Таблица Б.1 - Размеры, статические характеристики и масса 1 м труб

Размеры трубы, мм				Площадь поперечного сечения F , см^2	Статические характеристики ¹⁾ для осей X и Y				Масса ¹⁾ 1 м трубы M , кг
X Y Размеры профиля		Толщина стенки S			Наружные размеры				Радиус скругления углов R_c
Ширина A	Высота B				Момент инерции сечения I_X , см^4	Момент сопротивления сечения W_X , см^3	Момент инерции сечения I_Y , см^4	Момент сопротивления сечения W_Y , см^3	
15	10	1,50	1,0	0,44	0,07	0,13	0,13	0,17	0,348
		2,25	1,5	0,62	0,08	0,16	0,16	0,21	0,488
		3,00	2,0	0,77	0,09	0,18	0,18	0,24	0,605
20		1,50	1,0	0,54	0,09	0,17	0,26	0,26	0,426

		1,80	1,2	0,63	0,10	0,19	0,29	0,29	0,501
		2,25	1,5	0,77	0,11	0,22	0,34	0,34	0,606
		3,00	2,0	0,97	0,12	0,24	0,40	0,40	0,762
	15	1,50	1,0	0,64	0,22	0,30	0,35	0,35	0,505
		1,80	1,2	0,75	0,25	0,34	0,40	0,40	0,595
		2,25	1,5	0,92	0,30	0,40	0,47	0,47	0,723
		3,00	2,0	1,17	0,35	0,46	0,56	0,56	0,919
		3,75	2,5	1,39	0,39	0,51	0,62	0,62	1,093
25	10	1,50	1,0	0,64	0,11	0,21	0,47	0,37	0,505
		2,25	1,5	0,92	0,14	0,27	0,62	0,50	0,723
		3,00	2,0	1,17	0,16	0,31	0,74	0,59	0,919
		3,75	2,5	1,39	0,17	0,33	0,82	0,65	1,093
	15	1,20	0,8	0,60	0,22	0,30	0,50	0,40	0,474
		1,35	0,9	0,67	0,25	0,33	0,55	0,44	0,529
		1,50	1,0	0,74	0,27	0,36	0,61	0,49	0,583
		1,80	1,2	0,87	0,31	0,41	0,70	0,56	0,689
		2,25	1,5	1,07	0,37	0,49	0,83	0,67	0,841
		3,00	2,0	1,37	0,44	0,58	1,00	0,80	1,076
		3,75	2,5	1,64	0,49	0,64	1,13	0,91	1,290
28	25	1,20	0,8	0,81	0,63	0,96	0,81	0,68	0,637
		1,35	0,9	0,90	0,71	1,07	0,89	0,76	0,713
		1,50	1,0	0,99	0,78	1,17	0,98	0,83	0,787
		1,80	1,2	1,19	0,93	1,37	1,15	0,97	0,934
30	10	1,50	1,0	0,74	0,13	0,25	0,75	0,50	0,583

		2,25	1,5	1,07	0,16	0,33	1,02	0,68	0,841
		3,00	2,0	1,37	0,19	0,37	1,23	0,82	1,076
		3,75	2,5	1,64	0,20	0,40	1,38	0,92	1,290
		6,00	3,0	1,81	0,19	0,39	1,31	0,87	1,427
	15	1,20	0,8	0,68	0,26	0,35	0,79	0,52	0,536
		1,35	0,9	0,76	0,29	0,39	0,87	0,58	0,600
		1,50	1,0	0,84	0,32	0,43	0,96	0,64	0,662
		1,80	1,2	0,99	0,37	0,49	1,11	0,74	0,783
		2,25	1,5	1,22	0,44	0,58	1,32	0,88	0,959
		3,00	2,0	1,57	0,52	0,69	1,62	1,08	1,233
		3,75	2,5	1,89	0,58	0,77	1,85	1,23	1,486
		6,00	3,0	2,11	0,59	0,78	1,86	1,24	1,652
	20	1,20	0,8	0,76	0,51	0,51	0,96	0,64	0,599
		1,35	0,9	0,85	0,57	0,57	1,07	0,71	0,670
		1,50	1,0	0,94	0,62	0,62	1,17	0,78	0,740
		1,80	1,2	1,12	0,72	0,72	1,36	0,90	0,877
		2,25	1,5	1,37	0,86	0,86	1,63	1,09	1,077
		3,00	2,0	1,77	1,05	1,05	2,01	1,34	1,390
		3,75	2,5	2,14	1,20	1,20	2,32	1,55	1,682
		6,00	3,0	2,41	1,25	1,25	2,41	1,60	1,894
35	15	1,20	0,8	0,76	0,30	0,41	1,17	0,66	0,598
		1,35	0,9	0,85	0,34	0,45	1,29	0,73	0,672
		1,50	1,0	0,94	0,37	0,49	1,41	0,80	0,749

	1,80	1,2	1,12	0,42	0,57	1,65	0,94	0,871
	2,25	1,5	1,37	0,50	0,67	1,97	1,13	1,077
	3,00	2,0	1,77	0,61	0,80	2,43	1,39	1,390
	3,75	2,5	2,14	0,68	0,91	2,80	1,60	1,682
	6,00	3,0	2,41	0,70	0,93	2,87	1,64	1,892
	7,00	3,5	2,69	0,72	0,96	3,00	1,72	2,128
20	1,20	0,8	0,84	0,58	0,58	1,40	0,80	0,662
	1,35	0,9	0,94	0,65	0,65	1,55	0,88	0,741
	1,50	1,0	1,04	0,71	0,71	1,70	0,97	0,819
	1,80	1,2	1,24	0,82	0,82	1,99	1,14	0,972
	2,25	1,5	1,52	0,99	0,99	2,39	1,37	1,194
	3,00	2,0	1,97	1,21	1,21	2,97	1,70	1,547
	3,75	2,5	2,39	1,39	1,39	3,46	1,98	1,878
	6,00	3,0	2,71	1,47	1,47	3,64	2,08	2,130
	7,00	3,5	3,04	1,55	1,55	3,88	2,22	2,391
25	2,25	1,5	1,67	1,66	1,33	2,18	1,61	1,312
	3,00	2,0	2,17	2,07	1,65	3,52	2,01	1,704
	3,75	2,5	2,64	2,41	1,92	4,13	2,36	2,075
	6,00	3,0	3,01	2,57	2,06	4,41	2,52	2,363
	7,00	3,5	3,39	2,76	2,21	4,75	2,71	2,660
30	1,20	0,8	1,00	1,48	0,98	1,87	1,07	0,788
	1,35	0,9	1,12	1,64	1,09	2,08	1,19	0,882
	1,50	1,0	1,24	1,80	1,20	2,28	1,30	0,976

		1,80	1,2	1,48	2,11	1,41	2,68	1,53	1,168
		2,25	1,5	1,82	2,54	1,70	3,23	1,85	1,431
		3,00	2,0	2,37	3,19	2,12	4,06	2,32	1,862
40	15	3,00	2,0	1,97	0,69	0,92	3,46	0,69	0,690
		3,75	2,5	2,39	0,78	1,04	4,02	0,78	0,781
		6,00	3,0	2,71	0,81	1,08	4,18	0,81	2,132
		7,00	3,5	3,04	0,84	1,12	4,43	2,21	2,396
		8,00	4,0	3,35	0,85	1,14	4,57	2,28	2,639
	20	1,20	0,8	0,92	0,66	0,66	1,94	0,97	0,725
		1,35	0,9	0,94	0,73	0,73	2,16	1,08	0,811
		1,50	1,0	1,04	0,80	0,80	2,37	1,18	1,070
		1,80	1,2	1,24	0,93	0,93	2,77	1,39	1,318
		2,25	1,5	1,52	1,12	1,12	3,34	1,67	1,194
		3,00	2,0	2,17	1,38	1,37	4,18	2,09	1,704
		3,75	2,5	2,64	1,59	1,58	4,90	2,45	2,075
		6,00	3,0	3,01	1,68	1,68	5,21	2,60	2,360
		7,00	3,5	3,39	1,79	1,79	5,60	2,80	2,668
		8,00	4,0	3,75	1,86	1,86	5,87	2,93	2,946
	25	2,25	1,5	1,82	1,87	1,49	3,90	1,95	1,432
		3,00	2,0	2,37	2,33	1,86	4,91	2,45	1,861
		3,75	2,5	2,89	2,72	2,17	5,78	2,89	2,271
		6,00	3,0	3,31	2,94	2,35	6,24	3,12	2,604
		7,00	3,5	3,74	3,17	2,53	6,77	3,38	2,941

		8,00	4,0	4,15	3,34	2,67	7,17	3,59	3,260
	30	2,25	1,5	1,97	2,85	1,90	4,45	2,23	1,553
		3,00	2,0	2,57	3,58	2,38	5,63	2,81	2,018
		3,75	2,5	3,14	4,22	2,81	6,66	3,33	2,467
		6,00	3,0	3,61	4,60	3,07	7,27	3,63	2,837
		7,00	3,5	4,09	5,01	3,34	7,94	3,97	3,215
		8,00	4,0	4,55	5,33	3,55	8,47	4,24	3,571
45	20	3,00	2,0	2,37	1,54	1,53	5,66	2,52	1,861
		3,75	2,5	2,89	1,78	1,78	6,67	2,97	2,271
		6,00	3,0	3,31	1,90	1,90	7,15	3,18	2,600
		7,00	3,5	3,74	2,03	2,03	7,74	3,44	2,949
		8,00	4,0	4,15	2,12	2,12	8,18	3,64	3,267
	30	3,00	2,0	2,77	3,97	2,65	7,52	3,34	2,175
		3,75	2,5	3,39	4,69	3,12	8,93	3,97	2,663
		6,00	3,0	3,91	5,15	3,43	9,80	4,36	3,071
		7,00	3,5	4,44	5,63	3,75	10,76	4,78	3,498
		8,00	4,0	4,95	6,01	4,01	11,55	5,13	3,885
50	25	2,25	1,5	2,12	2,28	1,83	6,77	2,71	1,678
		3,00	2,0	2,77	2,86	2,28	8,59	3,44	2,175
		3,75	2,5	3,39	3,36	2,68	10,22	4,09	2,663
		6,00	3,0	3,91	3,67	2,93	11,17	4,47	3,076
		7,00	3,5	4,44	3,98	3,19	12,25	4,90	3,499
		8,00	4,0	4,95	4,23	3,38	13,13	5,25	3,883

30	2,25	1,5	2,27	3,46	2,31	7,65	2,31	1,766	
	3,00	2,0	2,97	4,37	2,91	9,75	3,90	2,332	
	3,75	2,5	3,64	5,17	3,44	11,63	4,65	2,864	
	6,00	3,0	4,21	5,70	3,80	12,83	5,13	3,307	
	7,00	3,5	4,79	6,24	4,16	14,15	5,66	3,763	
	8,00	4,0	5,35	6,69	4,46	15,25	6,10	4,209	
	9,00	4,5	5,87	7,05	4,70	16,16	6,46	4,612	
	10,00	5,0	6,36	7,33	4,88	16,87	6,75	4,991	
35	2,25	1,5	2,42	4,92	2,81	8,54	3,41	1,910	
	3,00	2,0	3,17	6,24	3,57	10,90	4,36	2,491	
	3,30	2,2	3,46	6,73	3,85	11,78	4,71	2,728	
	5,00	2,5	3,89	7,43	4,24	13,03	5,21	3,094	
	4,50	3,0	4,58	8,47	4,84	14,95	5,98	3,605	
	5,25	3,5	5,25	9,40	5,37	16,66	6,66	4,127	
	6,00	4,0	5,88	10,20	5,83	18,17	7,27	4,621	
40	3,00	2,0	3,37	8,52	4,26	12,05	4,82	2,646	
	3,75	2,5	4,14	10,18	5,09	14,45	5,78	3,252	
	6,00	3,0	4,81	11,38	5,69	16,15	6,46	3,779	
	7,00	3,5	5,49	12,61	6,31	17,94	7,17	4,316	
	8,00	4,0	6,15	13,68	6,84	19,49	7,80	4,834	
	9,00	4,5	6,77	14,58	7,29	20,83	8,33	5,318	
	10,00	5,0	7,36	15,34	7,67	21,95	8,78	5,775	
60	20	3,00	2,0	2,97	2,02	2,02	11,98	3,99	2,334
	25	3,75	2,5	3,89	3,99	3,19	16,34	5,45	3,056

	6,00	3,0	4,51	4,40	3,52	18,06	6,02	3,540
	7,00	3,5	5,14	4,80	3,84	19,96	6,65	4,041
	8,00	4,0	5,75	5,12	4,10	21,56	7,19	4,515
	9,00	4,5	6,32	5,37	4,30	22,89	7,63	4,968
	10,00	5,0	6,86	5,56	4,45	23,95	7,98	5,383
30	2,25	1,5	2,57	4,07	2,71	11,99	4,00	2,021
	3,00	2,0	3,37	5,15	3,43	15,35	5,12	2,646
	3,75	2,5	4,14	6,12	4,07	18,41	6,14	3,252
	6,00	3,0	4,81	6,80	4,53	20,50	6,83	3,770
	7,00	3,5	5,49	7,48	4,99	22,75	7,58	4,311
	8,00	4,0	6,15	8,06	5,37	24,70	8,23	4,838
	9,00	4,5	6,77	8,53	5,69	26,36	8,79	5,312
	10,00	5,0	7,36	8,91	5,94	27,74	9,25	5,777
	11,00	5,5	7,91	9,20	6,13	28,86	9,62	6,213
	12,00	6,0	8,43	9,41	6,28	29,71	9,90	6,626
40	2,25	1,5	2,87	7,79	3,90	14,56	4,85	2,254
	3,00	2,0	3,77	9,97	4,983	18,72	6,24	2,960
	3,75	2,5	4,64	11,94	5,972	22,55	7,52	3,645
	6,00	3,0	5,41	13,44	6,72	25,38	8,46	4,255
	7,00	3,5	6,19	14,95	7,48	28,35	9,45	4,860
	8,00	4,0	6,95	16,28	8,14	30,99	10,33	5,451
	9,00	4,5	7,67	17,44	8,72	33,31	11,10	6,029
	10,00	5,0	8,36	18,43	9,21	35,33	11,78	6,562

		11,00	5,5	9,01	19,26	9,63	37,05	12,35	7,077
		12,00	6,0	9,63	19,95	9,97	38,50	12,83	7,563
70	30	6,00	3,0	5,41	7,90	5,26	30,57	8,74	4,258
		7,00	3,5	6,19	8,72	5,81	34,11	9,74	4,864
		8,00	4,0	6,95	9,42	6,28	37,23	10,64	5,456
		9,00	4,5	7,67	10,01	6,67	39,95	11,42	6,025
		10,00	5,0	8,36	10,49	6,99	42,30	12,08	6,561
		11,00	5,5	9,01	10,88	7,25	44,27	12,65	7,070
		12,00	6,0	9,63	11,18	7,45	45,88	13,11	7,562
	40	6,00	3,0	6,01	15,50	7,75	37,31	10,66	4,722
		7,00	3,5	6,89	17,29	8,64	41,85	11,96	5,416
		8,00	4,0	7,75	18,88	9,44	45,95	13,13	6,089
		9,00	4,5	8,57	20,29	10,14	49,62	14,18	6,730
		10,00	5,0	9,36	21,51	10,75	52,88	15,11	7,346
		11,00	5,5	10,11	22,56	11,28	55,73	15,92	7,945
		12,00	6,0	10,83	23,45	11,73	58,20	16,63	8,504
	50	3,00	2,0	4,57	18,97	7,588	31,89	9,11	3,588
		3,75	2,5	5,64	22,92	9,167	38,66	11,05	4,430
		6,00	3,0	6,61	26,10	10,44	44,05	12,59	5,197
		7,00	3,5	7,59	29,31	11,72	49,60	14,17	5,963
		8,00	4,0	8,55	32,22	12,89	54,67	15,62	6,718
		9,00	4,5	9,47	34,85	13,94	59,29	16,94	7,432
		10,00	5,0	10,36	37,20	14,88	63,46	18,13	8,139
		11,00	5,5	11,21	39,30	15,72	67,20	19,20	8,801

		12,00	6,0	12,03	41,14	16,46	70,52	20,15	9,450
80	40	3,00	2,0	4,57	12,86	6,428	37,90	9,48	3,588
		3,75	2,5	5,64	15,47	7,733	45,95	11,49	4,430
		6,00	3,0	6,61	17,56	8,78	52,25	13,06	5,195
		7,00	3,5	7,59	19,63	9,81	58,81	14,70	5,964
		8,00	4,0	8,55	21,49	10,74	64,79	16,20	6,716
		9,00	4,5	9,47	23,14	11,57	70,22	17,56	7,433
		10,00	5,0	10,36	24,59	12,30	75,11	18,78	8,137
		11,00	5,5	11,21	25,86	12,93	79,47	19,87	8,802
		12,00	6,0	12,03	26,96	13,48	83,32	20,83	9,459
		16,25	6,5	12,46	26,47	13,23	80,83	20,21	9,781
	17,50	7,0	13,16	27,02	13,51	82,78	20,69	10,33	
	50	4,50	3,0	7,28	29,88	11,95	62,35	15,58	5,720
		5,60	3,5	8,40	33,72	13,49	70,69	17,67	6,591
		6,40	4,0	9,48	37,26	14,91	78,68	19,62	7,449
	60	3,00	2,0	5,37	32,18	10,726	50,07	12,52	4,216
		3,75	2,5	6,64	39,09	13,029	60,97	15,24	5,215
		6,00	3,0	7,81	44,89	14,96	70,05	17,51	6,130
		7,00	3,5	8,99	50,72	16,91	79,30	19,83	7,065
		8,00	4,0	10,15	56,12	18,71	87,92	21,98	7,976
		9,00	4,5	11,27	61,09	20,36	95,90	23,98	8,854
10,00		5,0	12,36	65,66	21,89	103,28	25,82	9,707	
11,00		5,5	13,41	69,84	23,28	110,05	27,51	10,53	
12,00		6,0	14,43	73,63	24,54	116,25	29,06	11,33	

		16,25	6,5	15,06	73,80	24,60	116,04	29,01	11,82
		17,50	7,0	15,96	76,36	25,45	120,20	30,05	12,53
	70	6,00	3,0	8,41	64,26	18,36	78,94	19,74	6,608
		7,00	3,5	9,69	72,84	20,81	89,55	22,39	7,612
		8,00	4,0	10,95	80,84	23,10	99,48	24,87	8,599
		9,00	4,5	12,17	88,30	25,23	108,74	27,19	9,551
		10,00	5,0	13,36	95,21	27,20	117,36	29,34	10,48
		11,00	5,5	14,51	101,61	29,03	125,34	31,34	11,39
		12,00	6,0	15,63	107,50	30,71	132,71	33,18	12,27
		16,25	6,5	16,36	108,43	30,98	133,64	33,41	12,84
		17,50	7,0	17,36	112,65	32,19	138,91	34,73	13,63
90	40	5,60	3,5	8,40	22,36	11,18	81,64	18,14	6,59
		6,40	4,0	9,48	24,59	12,29	90,61	20,13	7,44
		8,00	5,0	11,57	28,42	14,21	106,70	23,71	9,08
		9,60	6,0	13,54	31,48	15,74	120,43	26,75	10,63
		14,00	7,0	15,40	33,81	16,91	125,75	29,30	12,09
	50	6,00	3,0	7,81	32,74	13,10	81,85	18,19	6,130
		7,00	3,5	8,99	36,89	14,76	92,66	20,59	7,062
		8,00	4,0	10,15	40,71	16,28	102,71	22,82	7,974
		9,00	4,5	11,27	44,20	17,68	112,02	24,89	8,855
		10,00	5,0	12,36	47,37	18,95	120,60	26,80	9,706
		11,00	5,5	13,41	50,25	20,10	128,48	28,55	10,53
		12,00	6,0	14,43	52,83	21,13	135,66	30,15	11,33
		16,25	6,5	15,06	52,89	21,15	134,77	29,95	11,82

		17,50	7,0	15,96	54,58	21,83	139,45	30,99	12,53
	60	6,00	3,0	8,41	49,77	16,59	93,21	20,71	6,603
		7,00	3,5	9,69	56,31	18,77	105,76	23,50	7,618
		8,00	4,0	10,95	62,40	20,80	117,51	26,11	8,591
		9,00	4,5	12,17	68,04	22,68	128,48	28,55	9,559
		10,00	5,0	13,36	73,24	24,41	138,68	30,82	10,48
		11,00	5,5	14,51	78,03	26,01	148,14	32,92	11,39
		12,00	6,0	15,63	82,42	27,47	156,87	34,86	12,27
		16,25	6,5	16,36	83,14	27,71	157,48	35,00	12,84
		17,50	7,0	17,36	86,25	28,75	163,62	36,36	13,63
100	40	6,00	3,0	7,81	21,67	10,84	92,34	18,47	6,130
		7,00	3,5	8,99	24,31	12,15	104,46	20,89	7,066
		8,00	4,0	10,15	26,69	13,35	115,70	23,14	7,975
		9,00	4,5	11,27	28,84	14,42	126,07	25,21	8,854
		10,00	5,0	12,36	30,76	15,38	135,60	27,12	9,707
		11,00	5,5	13,41	32,46	16,23	144,31	28,86	10,53
		12,00	6,0	14,43	33,96	16,98	152,21	30,44	11,33
		16,25	6,5	15,06	33,85	16,93	150,18	30,04	11,82
		17,50	7,0	15,96	34,76	17,38	155,07	31,01	12,53
	50	6,00	3,0	8,41	36,06	14,42	106,46	21,29	6,602
		7,00	3,5	9,69	40,68	16,27	120,76	24,15	7,619
		8,00	4,0	10,95	44,95	17,98	134,14	26,83	8,591
		9,00	4,5	12,17	48,87	19,55	146,61	29,32	9,550
		10,00	5,0	13,36	52,45	20,98	158,19	31,64	10,48

		11,00	5,5	14,51	55,72	22,29	168,89	33,78	11,39
		12,00	6,0	15,63	58,67	23,47	178,75	35,75	12,27
		16,25	6,5	16,36	59,08	23,63	178,64	35,73	12,84
		17,50	7,0	17,36	61,11	24,44	185,40	37,08	13,63
60		6,00	3,0	9,01	54,65	18,22	120,57	24,11	7,073
		7,00	3,5	10,39	61,91	20,64	137,07	27,41	8,167
		8,00	4,0	11,75	68,68	22,89	152,58	30,52	9,222
		9,00	4,5	13,07	74,98	24,99	167,14	33,43	10,26
		10,00	5,0	14,36	80,83	26,94	180,77	36,15	11,27
		11,00	5,5	15,61	86,23	28,74	193,48	38,70	12,25
		12,00	6,0	16,83	91,20	30,40	205,30	41,06	13,21
		16,25	6,5	17,66	92,49	30,83	207,10	41,42	13,86
		17,50	7,0	18,76	96,14	32,05	215,73	43,15	14,72
70		6,0	4,0	12,68	99,90	28,54	174,40	34,87	9,968
		7,5	5,0	15,58	118,80	33,96	208,50	41,71	12,22
		9,0	6,0	18,34	135,60	38,76	239,20	47,85	14,40
		10,5	7,0	21,00	150,50	42,97	266,60	53,32	16,48

110	40	8,00	4,0	10,95	29,29	14,65	148,56	27,01	8,591
		9,00	4,5	12,17	31,69	15,84	162,22	29,49	9,559
		10,00	5,0	13,36	33,84	16,92	174,87	31,79	10,48
		11,00	5,5	14,51	35,77	17,88	186,51	33,91	11,39
		12,00	6,0	15,63	37,47	18,73	197,18	35,85	12,27

		16,25	6,5	16,36	37,54	18,77	195,82	35,60	12,84
		17,50	7,0	17,36	38,63	19,31	202,83	36,88	13,63
50		8,00	4,0	11,75	49,19	19,68	171,04	31,10	9,221
		9,00	4,5	13,07	53,54	21,42	187,28	34,05	10,26
		10,00	5,0	14,36	57,54	23,02	202,45	36,81	11,27
		11,00	5,5	15,61	61,19	24,48	216,57	39,38	12,25
		12,00	6,0	16,83	64,52	25,81	229,66	41,76	13,21
		16,25	6,5	17,66	65,28	26,11	230,69	41,94	13,86
		17,50	7,0	18,76	67,64	27,05	240,02	43,64	14,72
60		8,00	4,0	12,55	74,96	24,99	193,52	35,19	9,852
		9,00	4,5	13,97	81,93	27,31	212,34	38,61	10,97
		10,00	5,0	15,36	88,41	29,47	230,03	41,82	12,05
		11,00	5,5	16,71	94,42	31,47	246,63	44,84	13,12
		12,00	6,0	18,03	99,99	33,33	262,15	47,66	14,16
100	60	16,25	6,5	18,96	101,84	33,95	265,55	48,28	14,88
		17,50	7,0	20,16	106,03	35,34	277,21	50,40	15,82
120	40	6,00	3,0	9,01	25,79	12,89	148,04	24,67	7,070
		7,00	3,5	10,39	28,98	14,49	168,10	28,02	8,167
		8,00	4,0	11,75	31,90	15,95	186,89	31,15	9,229
		9,00	4,5	13,07	34,54	17,27	204,46	34,08	10,26
		10,00	5,0	14,36	36,93	18,46	220,81	36,80	11,27
		11,00	5,5	15,61	39,07	19,53	235,97	39,33	12,25
		12,00	6,0	16,83	40,97	20,49	249,97	41,66	13,21

		16,25	6,5	17,66	41,24	20,62	249,65	41,61	13,86
		17,50	7,0	18,76	42,50	21,25	259,27	43,21	14,72
		16,00	8,0	19,21	43,25	22,11	261,14	43,52	17,11
60	6,00	3,0	10,21	64,40	21,47	189,12	31,52	8,016	
	7,00	3,5	11,79	73,09	24,36	215,61	35,94	9,268	
	8,00	4,0	13,35	81,25	27,08	240,74	40,12	10,48	
	9,00	4,5	14,87	88,87	29,62	264,52	44,09	11,67	
	10,00	5,0	16,36	95,99	32,00	286,97	47,83	12,84	
	11,00	5,5	17,81	102,62	34,21	308,13	51,36	13,98	
	12,00	6,0	19,23	108,77	36,26	328,01	54,67	15,10	
	16,25	6,5	20,26	111,19	37,06	333,47	55,58	15,90	
	17,50	7,0	21,56	115,92	38,64	348,77	58,13	16,92	
	16,0	8,0	24,22	122,19	40,18	355,18	61,09	18,74	
80	6,00	3,0	11,41	123,43	30,86	230,20	38,37	8,96	
	7,00	3,5	13,19	140,80	35,20	263,13	43,86	10,36	
	8,00	4,0	14,95	157,29	39,32	294,59	49,10	11,73	
	9,00	4,5	16,67	172,95	43,24	324,58	54,10	13,08	
	10,00	5,0	18,36	187,78	46,94	353,14	58,86	14,41	
	11,00	5,5	20,01	201,80	50,45	380,29	63,38	15,71	
	12,00	6,0	21,63	215,03	53,76	406,06	67,68	16,98	
	16,25	6,5	22,86	221,66	55,41	417,30	69,55	17,94	
	17,50	7,0	24,36	232,45	58,11	438,27	73,04	19,12	
	16,0	8,0	26,34	248,34	62,19	450,98	79,19	21,31	
140	60	6,00	3,0	11,41	74,16	24,72	278,08	39,73	8,965

	7,00	3,5	13,19	84,28	28,09	317,75	45,39	10,36
	8,00	4,0	14,95	93,81	31,27	355,59	50,80	11,73
	9,00	4,5	16,67	102,77	34,26	391,63	55,95	13,08
	10,00	5,0	18,36	111,16	37,05	425,89	60,84	14,41
	11,00	5,5	20,01	119,01	39,67	458,40	65,49	15,71
	12,00	6,0	21,63	126,34	42,11	489,19	69,88	16,98
	16,25	6,5	22,86	129,88	43,29	500,37	71,48	17,94
	17,50	7,0	24,36	135,69	45,23	524,93	74,99	19,12
	12,00	8,0	28,34	154,90	51,64	621,50	88,78	22,25
80	7,5	5,0	20,57	219,20	54,80	527,30	75,33	16,15
	9,0	6,0	24,34	252,60	63,15	611,70	87,39	19,11
	10,5	7,0	28,00	282,80	70,71	689,60	98,51	21,98
	12,0	8,0	31,54	310,10	77,53	761,10	108,70	24,76
100	8,00	4,0	18,15	300,12	60,02	503,61	71,94	14,25
	9,00	4,5	20,27	331,43	66,29	556,93	79,56	15,91
	10,00	5,0	22,36	361,44	72,29	608,23	86,89	17,55
	11,00	5,5	24,41	390,17	78,03	657,51	93,93	19,16
	12,00	6,0	26,43	417,65	83,53	704,81	100,69	20,75
	16,25	6,5	28,06	434,76	86,95	732,24	104,61	22,03
	17,50	7,0	29,96	458,36	91,67	772,81	110,40	23,52
120	8,00	4,0	19,75	456,12	76,02	577,61	82,52	15,50
	9,00	4,5	22,07	504,76	84,13	639,59	91,37	17,32
	10,00	5,0	24,36	551,64	91,94	699,39	99,91	19,12
	11,00	5,5	26,61	596,78	99,46	757,06	108,15	20,89

		12,00	6,0	28,83	640,21	106,70	812,62	116,09	22,63
		16,25	6,5	30,66	668,78	111,46	848,18	121,17	24,07
		17,50	7,0	32,76	706,76	117,79	896,74	128,11	25,71
		18,75	7,5	34,82	742,96	123,83	943,08	134,73	27,33
		20,00	8,0	36,84	777,40	129,57	987,21	141,03	28,92
		13,5	9,0	42,17	889,9	148,3	1135,00	162,30	33,10
150	50	6,00	3,0	11,41	52,65	21,06	298,55	39,81	8,962
		7,00	3,5	13,19	59,64	23,86	340,98	45,46	10,36
		8,00	4,0	14,95	66,16	26,47	381,39	50,85	11,73
		9,00	4,5	16,67	72,23	28,89	419,82	55,98	13,08
		10,00	5,0	18,36	77,87	31,15	456,29	60,84	14,41
		11,00	5,5	20,01	83,09	33,23	490,83	65,44	15,71
		12,00	6,0	21,63	87,89	35,16	523,47	69,80	16,98
		16,25	6,5	22,86	90,06	36,02	533,67	71,16	17,94
		17,50	7,0	24,36	93,75	37,50	559,30	74,57	19,12
	80	12,00	6,0	25,23	264,42	66,11	710,20	94,69	19,81
		16,25	6,5	26,76	274,47	68,62	734,58	97,94	21,01
		17,50	7,0	28,56	288,58	72,14	774,19	103,22	22,42
		18,75	7,5	30,32	301,79	75,45	811,53	108,20	23,80
		20,00	8,0	32,04	314,13	78,53	846,64	112,89	25,15
		21,25	8,5	33,73	325,61	81,40	879,55	117,27	26,48
		22,50	9,0	35,38	336,26	84,07	910,29	121,37	27,77
		23,75	9,5	36,99	346,10	86,52	938,88	125,18	29,04
		25,00	10,0	38,57	355,14	88,79	965,36	128,71	30,27

100	8,00	4,0	18,95	318,56	63,71	594,60	79,28	14,87	
	9,00	4,5	21,17	351,96	70,39	658,06	87,74	16,62	
	10,00	5,0	23,36	384,02	76,80	719,20	95,89	18,33	
	11,00	5,5	25,51	414,75	82,95	778,07	103,74	20,03	
	12,00	6,0	27,63	444,19	88,84	834,69	111,29	21,69	
	16,25	6,5	29,36	463,22	92,64	868,52	115,80	23,05	
	17,50	7,0	31,36	488,68	97,74	917,44	122,33	24,62	
	18,75	7,5	33,32	512,82	102,56	963,97	128,53	26,16	
	20,00	8,0	35,24	535,65	107,13	1008,13	134,42	27,67	
	21,25	8,5	37,13	557,20	111,44	1049,95	139,99	29,15	
	22,50	9,0	38,98	577,49	115,50	1089,46	145,26	30,60	
	23,75	9,5	40,79	596,56	119,31	1126,70	150,23	32,02	
	25,00	10,0	42,57	614,41	122,88	1161,70	154,89	33,41	
130	8,00	4,0	21,35	580,49	89,31	722,53	96,34	16,76	
	9,00	4,5	23,87	643,21	98,96	801,00	106,80	18,74	
	10,00	5,0	26,36	703,84	108,28	876,95	116,93	20,69	
	11,00	5,5	28,81	762,42	117,30	950,41	126,72	22,62	
	12,00	6,0	31,23	818,97	126,00	1021,42	136,19	24,52	
	16,25	6,5	33,26	858,07	132,01	1069,43	142,59	26,11	
	17,50	7,0	35,56	908,19	139,72	1132,33	150,98	27,91	
	18,75	7,5	37,82	956,19	147,11	1192,62	159,02	29,69	
	20,00	8,0	40,04	1002,10	154,17	1250,35	166,71	31,43	
180	40	6,00	3,0	11,41	34,02	17,01	315,90	39,49	8,96

	7,00	3,5	13,19	38,34	19,17	360,54	45,07	10,36
	8,00	4,0	14,95	42,31	21,15	402,98	50,37	11,73
	9,00	4,5	16,67	45,94	22,97	443,24	55,41	13,08
	10,00	5,0	18,36	49,26	24,63	481,36	60,17	14,41
	11,00	5,5	20,01	52,27	26,13	517,36	64,67	15,71
	12,00	6,0	21,63	54,99	27,49	551,27	68,91	16,98
	16,25	6,5	22,86	56,01	28,01	559,74	69,97	17,94
	17,50	7,0	24,36	57,97	28,99	585,83	73,23	19,12
80	8,00	4,0	18,15	203,54	50,89	597,71	74,71	14,25
	9,00	4,5	20,27	224,31	56,08	660,92	82,62	15,91
	10,00	5,0	22,36	244,11	61,03	721,69	90,21	17,55
	11,00	5,5	24,41	262,96	65,74	780,04	97,51	19,16
	12,00	6,0	26,43	280,89	70,22	836,01	104,50	20,75
	16,25	6,5	28,06	292,07	73,02	866,23	108,28	22,03
	17,50	7,0	29,96	307,28	76,82	913,78	114,22	23,52
100	8,00	4,0	19,75	337,01	67,40	695,08	86,88	15,50
	9,00	4,5	22,07	372,50	74,50	769,77	96,22	17,32
	10,00	5,0	24,36	406,60	81,32	841,86	105,23	19,12
	11,00	5,5	26,61	439,34	87,87	911,38	113,92	20,89
	12,00	6,0	28,83	470,74	94,15	978,38	122,30	22,63
	16,25	6,5	30,66	491,68	98,34	1019,48	127,43	24,07
	17,50	7,0	32,76	519,01	103,80	1077,76	134,72	25,71
	18,75	7,5	34,82	544,98	109,00	1133,33	141,67	27,33
	20,00	8,0	36,84	569,59	113,92	1186,23	148,28	28,92

120	8,00	4,0	21,35	509,97	84,99	792,44	99,06	16,76
	9,00	4,5	23,87	564,83	94,14	878,61	109,83	18,74
	10,00	5,0	26,36	617,81	102,97	962,02	120,25	20,69
	11,00	5,5	28,81	668,94	111,49	1042,72	130,34	22,62
	12,00	6,0	31,23	718,25	119,71	1120,74	140,09	24,52
	16,25	6,5	33,26	752,60	125,43	1172,72	146,59	26,11
	17,50	7,0	35,56	796,26	132,71	1241,74	155,22	27,91
	18,75	7,5	37,82	838,02	139,67	1307,89	163,49	29,69
	20,00	8,0	40,04	877,92	146,32	1371,23	171,40	31,43
140	8,00	4,0	22,95	725,62	103,66	889,81	111,23	18,01
	9,00	4,5	25,67	804,89	114,98	987,45	123,43	20,15
	10,00	5,0	28,36	881,73	125,96	1082,19	135,27	22,26
	11,00	5,5	31,01	956,16	136,59	1174,07	146,76	24,34
	12,00	6,0	33,63	1028,23	146,89	1263,11	157,89	26,40
	16,25	6,5	35,86	1080,05	154,29	1325,97	165,75	28,15
	17,50	7,0	38,36	1144,62	163,52	1405,71	175,71	30,11
	18,75	7,5	40,82	1206,70	172,39	1482,46	185,31	32,04
	20,00	8,0	43,24	1266,34	180,91	1556,23	194,53	33,95
60	8,00	4,0	18,15	118,94	39,65	678,19	75,35	14,25
	9,00	4,5	20,27	130,55	43,52	749,47	83,27	15,91
	10,00	5,0	22,36	141,49	47,16	817,87	90,87	17,55
	11,00	5,5	24,41	151,80	50,60	883,42	98,16	19,16
	12,00	6,0	26,43	161,47	53,82	946,15	105,13	20,75
	16,25	6,5	28,06	167,28	55,76	976,52	108,50	22,03

	17,50	7,0	29,96	175,25	58,42	1028,99	114,33	23,52
	18,75	7,5	31,82	182,61	60,87	1078,41	119,82	24,98
	20,00	8,0	33,64	189,39	63,13	1124,81	124,98	26,41
80	8,00	4,0	19,75	226,67	56,67	802,12	89,12	15,50
	9,00	4,5	22,07	249,99	62,50	888,10	98,68	17,32
	10,00	5,0	24,36	272,28	68,07	971,03	107,89	19,12
	11,00	5,5	26,61	293,54	73,39	1050,95	116,77	20,89
	12,00	6,0	28,83	313,82	78,45	1127,88	125,32	22,63
	16,25	6,5	30,66	327,28	81,82	1172,27	130,25	24,07
	17,50	7,0	32,76	344,70	86,18	1238,61	137,62	25,71
	18,75	7,5	34,82	361,13	90,28	1301,73	144,64	27,33
	20,00	8,0	36,84	376,59	94,15	1361,65	151,29	28,92
	21,25	8,5	38,83	391,10	97,77	1418,41	157,60	30,48
	22,50	9,0	40,78	404,68	101,17	1472,06	163,56	32,01
	23,75	9,5	42,69	417,35	104,34	1522,62	169,18	33,51
	25,00	10,0	44,57	429,14	107,29	1570,13	174,46	34,98
	26,25	10,5	46,40	440,07	110,02	1614,63	179,40	36,43
	27,50	11,0	48,21	450,16	112,54	1656,14	184,02	37,84
	28,75	11,5	49,97	459,43	114,86	1694,71	188,30	39,23
	30,00	12,0	51,70	467,90	116,97	1730,36	192,26	40,58
100	8,00	4,0	21,35	373,89	74,78	926,04	102,89	16,76
	9,00	4,5	23,87	413,57	82,71	1026,73	114,08	18,74
	10,00	5,0	26,36	451,77	90,35	1124,20	124,91	20,69
	11,00	5,5	28,81	488,51	97,70	1218,48	135,39	22,62

	12,00	6,0	31,23	523,83	104,77	1309,61	145,51	24,52
	16,25	6,5	33,26	548,59	109,72	1368,03	152,00	26,11
	17,50	7,0	35,56	579,67	115,93	1448,23	160,91	27,91
	18,75	7,5	37,82	609,29	121,86	1525,04	169,45	29,69
	20,00	8,0	40,04	637,47	127,49	1598,49	177,61	31,43
	21,25	8,5	42,23	664,25	132,85	1668,62	185,40	33,15
	22,50	9,0	44,38	689,65	137,93	1735,47	192,83	34,84
	23,75	9,5	46,49	713,70	142,74	1799,07	199,90	36,50
	25,00	10,0	48,57	736,41	147,28	1859,47	206,61	38,12
	26,25	10,5	50,60	757,82	151,56	1916,68	212,96	39,72
	27,50	11,0	52,61	777,95	155,59	1970,75	218,97	41,30
	28,75	11,5	54,57	796,83	159,37	2021,73	224,64	42,84
	30,00	12,0	56,50	814,47	162,89	2069,63	229,96	44,35
120	8,00	4,0	22,95	563,81	93,97	1049,97	116,66	18,01
	9,00	4,5	25,67	624,89	104,15	1165,36	129,48	20,15
	10,00	5,0	28,36	683,97	114,00	1277,37	141,93	22,26
	11,00	5,5	31,01	741,10	123,52	1386,01	154,00	24,34
	12,00	6,0	33,63	796,30	132,72	1491,34	165,70	26,40
	16,25	6,5	35,86	836,43	139,41	1563,78	173,75	28,15
	17,50	7,0	38,36	885,75	147,63	1657,85	184,21	30,11
	18,75	7,5	40,82	933,08	155,51	1748,35	194,26	32,04
	20,00	8,0	43,24	978,44	163,07	1835,33	203,93	33,95
140	8,00	4,0	24,55	799,63	114,23	1173,89	130,43	19,27
	9,00	4,5	27,47	887,54	126,79	1304,00	144,89	21,56

		10,00	5,0	30,36	972,89	138,98	1430,53	158,95	23,83
		11,00	5,5	33,21	1055,72	150,82	1553,54	172,62	26,07
		12,00	6,0	36,03	1136,04	162,29	1673,07	185,90	28,29
		16,25	6,5	38,46	1195,99	170,86	1759,54	195,50	30,19
		17,50	7,0	41,16	1268,55	181,22	1867,46	207,50	32,31
		18,75	7,5	43,82	1338,51	191,22	1971,66	219,07	34,40
		20,00	8,0	46,44	1405,90	200,84	2072,18	230,24	36,46
150		20,00	8,0	48,04	1654,06	220,54	2190,60	243,40	37,71
		21,25	8,5	50,73	1731,52	230,87	2294,15	254,91	39,82
		22,50	9,0	53,38	1806,15	240,82	2394,00	266,00	41,90
		23,75	9,5	55,99	1877,97	250,40	2490,21	276,69	43,95
		25,0	10,0	58,57	1947,03	259,60	2582,80	286,98	45,97
		26,25	10,5	61,10	2013,35	268,45	2671,81	296,87	47,97
		27,50	11,0	63,61	2076,97	276,93	2757,29	306,37	49,93
		28,75	11,5	66,07	2137,92	285,06	2839,27	315,47	51,86
		30,00	12,0	68,50	2196,25	292,83	2917,79	324,20	53,77
200	40	8,00	4,0	18,15	52,72	26,36	738,65	73,86	14,25
		9,00	4,5	20,27	57,35	28,67	815,37	81,54	15,91
		10,00	5,0	22,36	61,59	30,80	888,75	88,88	17,55
		11,00	5,5	24,41	65,47	32,74	958,83	95,88	19,16
		12,00	6,0	26,43	69,00	34,50	1025,64	102,56	20,75
		16,25	6,5	28,06	70,78	35,39	1052,70	105,27	22,03
		17,50	7,0	29,96	73,45	36,72	1107,24	110,72	23,52

80	8,00	4,0	21,35	249,80	62,45	1046,02	104,60	16,76
	9,00	4,5	23,87	275,67	68,92	1159,42	115,94	18,74
	10,00	5,0	26,36	300,44	75,11	1269,09	126,91	20,69
	11,00	5,5	28,81	324,12	81,03	1375,08	137,51	22,62
	12,00	6,0	31,23	346,74	86,69	1477,42	147,74	24,52
	16,25	6,5	33,26	362,48	90,62	1539,63	153,96	26,11
	17,50	7,0	35,56	382,12	95,53	1628,96	162,90	27,91
	18,75	7,5	37,82	400,69	100,17	1714,32	171,43	29,69
	20,00	8,0	40,04	418,23	104,56	1795,76	179,58	31,43
100	8,00	4,0	22,95	410,78	82,16	1199,71	119,97	18,01
	9,00	4,5	25,67	454,64	90,93	1331,44	133,14	20,15
	10,00	5,0	28,36	496,94	99,39	1459,25	145,93	22,26
	11,00	5,5	31,01	537,68	107,54	1583,20	158,32	24,34
	12,00	6,0	33,63	576,91	115,38	1703,31	170,33	26,40
	16,25	6,5	35,86	605,51	121,10	1783,10	178,31	28,15
	17,50	7,0	38,36	640,33	128,07	1889,81	188,98	30,11
	18,75	7,5	40,82	673,60	134,72	1992,38	199,24	32,04
	20,00	8,0	43,24	705,36	141,07	2090,84	209,08	33,95
120	8,00	4,0	24,55	617,66	102,94	1353,39	135,34	19,27
	9,00	4,5	27,47	684,95	114,16	1503,46	150,35	21,56
	10,00	5,0	30,36	750,14	125,02	1649,42	164,94	23,83
	11,00	5,5	33,21	813,26	135,54	1791,32	179,13	26,07
	12,00	6,0	36,03	874,35	145,72	1929,20	192,92	28,29
	16,25	6,5	38,46	920,26	153,38	2026,56	202,66	30,19

		17,50	7,0	41,16	975,25	162,54	2150,67	215,07	32,31
		18,75	7,5	43,82	1028,15	171,36	2270,44	227,04	34,40
		20,00	8,0	46,44	1078,97	179,83	2385,92	238,59	36,46
150		10,00	5,0	33,36	1245,04	166,00	1934,67	193,47	26,18
		11,00	5,5	36,51	1352,55	180,34	2103,50	210,35	28,66
		12,00	6,0	39,63	1457,13	194,28	2268,03	226,80	31,11
		16,25	6,5	42,36	1538,22	205,10	2391,76	239,18	33,25
		17,50	7,0	45,36	1633,73	217,83	2541,96	254,20	35,61
160		10,00	5,0	34,36	1442,69	180,34	2029,75	202,98	26,97
		11,00	5,5	37,61	1568,09	196,01	2207,56	220,76	29,52
		12,00	6,0	40,83	1690,22	211,28	2380,97	238,10	32,05
		16,25	6,5	43,66	1785,71	223,21	2513,50	251,35	34,27
		17,50	7,0	46,76	1897,65	237,21	2672,39	267,24	36,70
		18,75	7,5	49,82	2006,14	250,77	2826,57	282,66	39,11
		20,00	8,0	52,84	2111,24	263,90	2976,09	297,61	41,48
		21,25	8,5	55,83	2212,97	276,62	3120,99	312,10	43,83
		22,50	9,0	58,78	2311,37	288,92	3261,31	326,13	46,14
		23,75	9,5	61,69	2406,48	300,81	3397,10	339,71	48,43
		25,00	10,0	64,57	2498,34	312,29	3528,39	352,84	50,68

220	100	8,00	4,0	24,55	447,66	89,53	1519,26	138,11	19,27
		9,00	4,5	27,47	495,71	99,14	1687,48	153,41	21,56
		10,00	5,0	30,36	542,10	108,42	1851,02	168,27	23,83

		11,00	5,5	33,21	586,86	117,37	2009,94	182,72	26,07
		12,00	6,0	36,03	630,00	126,00	2164,27	196,75	28,29
		16,25	6,5	38,46	662,43	132,49	2269,89	206,35	30,19
		17,50	7,0	41,16	700,99	140,20	2408,11	218,92	32,31
		18,75	7,5	43,82	737,91	147,58	2541,36	231,03	34,40
		20,00	8,0	46,44	773,24	154,65	2669,67	242,70	36,46
140		10,00	5,0	34,36	1155,23	165,03	2313,36	210,31	26,97
		11,00	5,5	37,61	1254,82	179,26	2516,16	228,74	29,52
		12,00	6,0	40,83	1351,66	193,09	2713,97	246,72	32,05
		16,25	6,5	43,66	1427,86	203,98	2862,64	260,24	34,27
		17,50	7,0	46,76	1516,43	216,63	3043,51	276,68	36,70
		18,75	7,5	49,82	1602,14	228,88	3218,99	292,64	39,11
		20,00	8,0	52,84	1685,02	240,72	3389,12	308,10	41,48
240	120	6,00	3,0	21,01	558,80	93,13	1618,68	134,89	16,49
		7,00	3,5	24,39	643,27	107,21	1867,61	155,63	19,15
		8,00	4,0	27,75	725,35	120,89	2110,72	175,89	21,78
		9,00	4,5	31,07	805,07	134,18	2348,06	195,67	24,39
		10,00	5,0	34,36	882,47	147,08	2579,67	214,97	26,97
		11,00	5,5	37,61	957,59	159,60	2805,60	233,80	29,52
		12,00	6,0	40,83	1030,45	171,74	3025,91	252,16	32,05
		16,25	6,5	43,66	1087,91	181,32	3188,08	265,67	34,27
		17,50	7,0	46,76	1154,25	192,37	3388,86	282,41	36,70
		18,75	7,5	49,82	1218,27	203,05	3583,54	298,63	39,11
		20,00	8,0	52,84	1280,01	213,34	3772,16	314,35	41,48

	21,25	8,5	55,83	1339,50	223,25	3954,76	329,56	43,83
	22,50	9,0	58,78	1396,78	232,80	4131,40	344,28	46,14
	23,75	9,5	61,69	1451,87	241,98	4302,13	358,51	48,43
	25,00	10,0	64,57	1504,81	250,80	4466,98	372,25	50,68
	26,25	10,5	67,40	1555,63	259,27	4626,02	385,50	52,91
	27,50	11,0	70,21	1604,35	267,39	4779,29	398,27	55,11
	28,75	11,5	72,97	1651,03	275,17	4926,83	410,57	57,28
	30,00	12,0	75,70	1695,67	282,61	5068,70	422,39	59,42
	32,50	13,0	81,04	1779,02	296,50	5335,59	444,63	63,61
	35,00	14,0	86,23	1854,64	309,11	5580,34	465,03	67,69
	37,50	15,0	91,27	1922,79	320,47	5803,32	483,61	71,65
	40,00	16,0	96,17	1983,73	330,62	6004,93	500,41	75,49
150	10,00	5,0	37,36	1455,37	194,05	2993,92	249,49	29,32
	11,00	5,5	40,91	1582,35	210,98	3259,36	271,61	32,12
	12,00	6,0	44,43	1706,10	227,48	3518,82	293,24	34,88
	16,25	6,5	47,56	1806,11	240,81	3719,81	309,98	37,33
	17,50	7,0	50,96	1920,24	256,03	3959,07	329,92	40,00
	18,75	7,5	54,32	2031,03	270,80	4191,88	349,32	42,64
	20,00	8,0	57,64	2138,51	285,13	4418,30	368,19	45,25
160	10,00	5,0	38,36	1683,02	210,38	3132,00	261,00	30,11
	11,00	5,5	42,01	1830,78	228,85	3410,61	284,22	32,98
	12,00	6,0	45,63	1974,95	246,87	3683,13	306,93	35,82
	16,25	6,5	48,86	2092,20	261,52	3897,05	324,75	38,35
	17,50	7,0	52,36	2225,60	278,20	4149,14	345,76	41,10

		18,75	7,5	55,82	2355,27	294,41	4394,66	366,22	43,82
		20,00	8,0	59,24	2481,25	310,16	4633,68	386,14	46,51
		21,25	8,5	62,63	2603,57	325,45	4866,24	405,52	49,16
		22,50	9,0	65,98	2722,27	340,28	5092,38	424,37	51,79
		23,75	9,5	69,29	2837,41	354,68	5312,17	442,68	54,39
		25,00	10,0	72,57	2949,00	368,63	5525,65	460,47	56,96
		31,50	10,5	74,86	2993,91	374,24	5592,04	466,00	58,76
		33,00	11,0	77,97	3092,32	386,54	5779,15	481,60	61,20
		34,50	11,5	81,03	3187,03	398,38	5959,43	496,62	63,61
		36,00	12,0	84,06	3278,06	409,76	6132,94	511,08	65,99
250	140	10,00	5,0	37,36	1291,98	184,57	3154,09	252,33	29,32
		11,00	5,5	40,91	1404,15	200,59	3433,66	274,69	32,12
		12,00	6,0	44,43	1513,37	216,20	3706,92	296,55	34,88
		16,25	6,5	47,56	1601,76	228,82	3916,90	313,35	37,33
		17,50	7,0	50,96	1702,34	243,19	4168,57	333,49	40,00
		18,75	7,5	54,32	1799,86	257,12	4413,40	353,07	42,64
		20,00	8,0	57,64	1894,37	270,62	4651,45	372,12	45,25
150	100	10,00	5,0	38,36	1507,95	201,06	3304,18	264,33	30,11
		11,00	5,5	42,01	1639,79	218,64	3598,08	287,85	32,98
		12,00	6,0	45,63	1768,35	235,78	3885,56	310,84	35,82
		16,25	6,5	48,86	1873,08	249,74	4109,65	328,77	38,35
		17,50	7,0	52,36	1991,87	265,58	4375,30	350,02	41,10
		18,75	7,5	55,82	2107,25	280,97	4633,99	370,72	43,82

		20,00	8,0	59,24	2219,25	295,90	4885,79	390,86	46,51
		21,25	8,5	62,63	2327,90	310,39	5130,74	410,46	49,16
		22,50	9,0	65,98	2433,25	324,43	5368,89	429,51	51,79
		23,75	9,5	69,29	2535,34	338,05	5600,30	448,02	54,39
		25,00	10,0	72,57	2634,20	351,23	5825,01	466,00	56,96
		31,50	10,5	74,86	2674,25	356,57	5890,41	471,23	58,76
		33,00	11,0	77,97	2761,29	368,17	6086,82	486,95	61,20
		34,50	11,5	81,03	2844,95	379,33	6275,96	502,08	63,61
		36,00	12,0	84,06	2925,29	390,04	6457,89	516,63	65,99
260	130	12,00	6,0	44,43	1326,78	204,12	3887,95	299,07	34,88
		16,25	6,5	47,56	1403,84	215,98	4106,12	315,86	37,33
		17,50	7,0	50,96	1491,28	229,43	4369,52	336,12	40,00
		18,75	7,5	54,32	1575,97	242,46	4625,70	355,82	42,64
		20,00	8,0	57,64	1657,93	255,07	4874,70	374,98	45,25
		21,25	8,5	60,93	1737,21	267,26	5116,58	393,58	47,83
		22,50	9,0	64,18	1813,83	279,05	5351,38	411,64	50,38
		23,75	9,5	67,39	1887,84	290,44	5579,16	429,17	52,90
		25,00	10,0	70,57	1959,27	301,43	5799,98	446,15	55,39
		31,50	10,5	72,76	1986,26	305,58	5848,91	449,92	57,12
		33,00	11,0	75,77	2048,51	315,16	6039,66	464,59	59,48
		34,50	11,5	78,73	2108,10	324,32	6222,82	478,68	61,81
		36,00	12,0	81,66	2165,05	333,09	6398,44	492,19	64,10
140		10,00	5,0	38,36	1337,56	191,08	3471,03	267,00	30,11
		11,00	5,5	42,01	1453,92	207,70	3779,67	290,74	32,98

	12,00	6,0	45,63	1567,27	223,90	4081,53	313,96	35,82
	16,25	6,5	48,86	1659,73	237,10	4315,01	331,92	38,35
	17,50	7,0	52,36	1764,30	252,04	4593,61	353,35	41,10
	18,75	7,5	55,82	1865,76	266,54	4864,86	374,22	43,82
	20,00	8,0	59,24	1964,15	280,59	5128,80	394,52	46,51
	21,25	8,5	62,63	2059,50	294,21	5385,50	414,27	49,16
	22,50	9,0	65,98	2151,84	307,41	5635,01	433,46	51,79
	23,75	9,5	69,29	2241,22	320,17	5877,37	452,11	54,39
	25,00	10,0	72,57	2327,67	332,52	6112,64	470,20	56,96
	31,50	10,5	74,86	2362,72	337,53	6175,91	475,07	58,76
	33,00	11,0	77,97	2438,65	348,38	6380,89	490,84	61,20
	34,50	11,5	81,03	2511,54	358,79	6578,15	506,01	63,61
	36,00	12,0	84,06	2581,43	368,78	6767,76	520,60	65,99
240	12,00	6,0	57,63	5326,17	443,85	6017,37	462,87	45,24
	16,25	6,5	61,86	5669,49	472,46	6404,00	492,62	48,56
	17,50	7,0	66,36	6049,83	504,15	6834,50	525,73	52,09
	18,75	7,5	70,82	6422,48	535,21	7256,42	558,19	55,59
	20,00	8,0	75,24	6787,49	565,62	7669,82	589,99	59,07
	21,25	8,5	79,63	7144,93	595,41	8074,74	621,13	62,51
	22,50	9,0	83,98	7494,84	624,57	8471,27	651,64	65,92
	23,75	9,5	88,29	7837,29	653,11	8859,44	681,50	69,31
	25,00	10,0	92,57	8172,32	681,03	9239,31	710,72	72,66
	31,50	10,5	95,86	8359,16	696,60	9445,98	726,61	75,25
	33,00	11,0	99,97	8665,62	722,14	9793,16	753,32	78,47

		34,50	11,5	104,03	8964,17	747,01	10131,44	779,34	81,67
		36,00	12,0	108,06	9254,86	771,24	10460,88	804,68	84,83
300	100	12,00	6,0	45,63	842,35	168,47	4776,79	318,45	35,82
		16,25	6,5	48,86	890,09	178,02	5038,23	335,88	38,35
		17,50	7,0	52,36	943,61	188,72	5360,46	357,36	41,10
		18,75	7,5	55,82	995,16	199,03	5673,65	378,24	43,82
		20,00	8,0	59,24	1044,77	208,95	5977,86	398,52	46,51
		21,25	8,5	62,63	1092,47	218,49	6273,14	418,21	49,16
		22,50	9,0	65,98	1138,28	227,66	6559,56	437,30	51,79
		23,75	9,5	69,29	1182,26	236,45	6837,17	455,81	54,39
		25,00	10,0	72,57	1224,41	244,88	7106,03	473,74	56,96
		31,50	10,5	74,86	1239,94	247,99	7147,27	476,48	58,76
		33,00	11,0	77,97	1276,15	255,23	7377,20	491,81	61,20
		34,50	11,5	81,03	1310,52	262,10	7597,53	506,50	63,61
		36,00	12,0	84,06	1343,10	268,62	7808,31	520,55	65,99
	200	12,00	6,0	57,63	3962,19	396,22	7370,23	491,35	45,24
		16,25	6,5	61,86	4217,76	421,78	7838,31	522,55	48,56
		17,50	7,0	66,36	4498,39	449,84	8365,75	557,72	52,09
		18,75	7,5	70,82	4773,01	477,30	8882,71	592,18	55,59
		20,00	8,0	75,24	5041,67	504,17	9389,27	625,95	59,07
		21,25	8,5	79,63	5304,42	530,44	9885,49	659,03	62,51
		22,50	9,0	83,98	5561,31	556,13	10371,42	691,43	65,92
		23,75	9,5	88,29	5812,40	581,24	10847,14	723,14	69,31
		25,00	10,0	92,57	6057,73	605,77	11312,70	754,18	72,66

		31,50	10,5	95,86	6199,12	619,91	11549,23	769,95	75,25
		33,00	11,0	99,97	6423,38	642,34	11973,08	798,21	78,47
		34,50	11,5	104,03	6641,57	664,16	12385,92	825,73	81,67
		36,00	12,0	108,06	6853,74	685,37	12787,83	852,52	84,83
320	180	12,00	6,0	57,63	3308,62	367,62	8012,67	500,79	45,24
		16,25	6,5	61,86	3521,35	391,26	8517,32	532,33	48,56
		17,50	7,0	66,36	3754,02	417,11	9089,93	568,12	52,09
		18,75	7,5	70,82	3981,48	442,39	9651,07	603,19	55,59
		20,00	8,0	75,24	4203,76	467,08	10200,81	637,55	59,07
		21,25	8,5	79,63	4420,92	491,21	10739,22	671,20	62,51
		22,50	9,0	83,98	4633,01	514,78	11266,35	704,15	65,92
		23,75	9,5	88,29	4840,06	537,78	11782,29	736,39	69,31
		25,00	10,0	92,57	5042,13	560,24	12287,09	767,94	72,66
		31,50	10,5	95,86	5159,51	573,28	12532,06	783,25	75,25
		33,00	11,0	99,97	5343,88	593,76	12990,26	811,89	78,47
		34,50	11,5	104,03	5523,04	613,67	13436,34	839,77	81,67
		36,00	12,0	108,06	5697,04	633,00	13870,36	866,90	84,83
350	150	12,00	6,0	57,63	2390,79	318,77	8906,86	508,96	45,24
		16,25	6,5	61,86	2542,78	339,04	9458,89	540,51	48,56
		17,50	7,0	66,36	2708,16	361,09	10092,88	576,74	52,09
		18,75	7,5	70,82	2869,44	382,59	10713,85	612,22	55,59
		20,00	8,0	75,24	3026,66	403,55	11321,87	646,96	59,07
		21,25	8,5	79,63	3179,87	423,98	11917,01	680,97	62,51
		22,50	9,0	83,98	3329,11	443,88	12499,33	714,25	65,92

	23,75	9,5	88,29	3474,43	463,26	13068,90	746,79	69,31
	25,00	10,0	92,57	3615,86	482,11	13625,80	778,62	72,66
	31,50	10,5	95,86	3697,84	493,05	13873,06	792,75	75,25
	33,00	1,0	99,97	3826,16	510,15	14375,55	821,46	78,47
	34,50	11,5	104,03	3950,47	526,73	14864,17	849,38	81,67
	36,00	12,0	108,06	4070,81	542,77	15338,99	876,51	84,83
250	8,00	4,0	46,95	5117,72	409,42	8527,75	487,30	36,85
	9,00	4,5	52,67	5716,25	457,30	9530,69	544,61	41,34
	10,00	5,0	58,36	6305,84	504,47	10519,88	601,14	45,81
	11,00	5,5	64,01	6886,55	550,92	11495,39	656,88	50,25
	12,00	6,0	69,63	7458,44	596,68	12457,30	711,85	54,66
	16,25	6,5	74,86	7964,56	637,16	13294,09	759,66	58,76
	17,50	7,0	80,36	8509,87	680,79	14211,17	812,07	63,08
	18,75	7,5	85,82	9045,87	723,67	15113,54	863,63	67,37
	20,00	8,0	91,24	9572,62	765,81	16001,28	914,36	71,63
	21,25	8,5	96,63	10090,18	807,21	16874,47	964,26	75,85
	22,50	9,0	101,98	10598,61	847,89	17733,19	1013,32	80,05
	23,75	9,5	107,29	11097,98	887,84	18577,49	1061,57	84,22
	25,00	10,0	112,57	11588,34	927,07	19407,47	1109,00	88,36
	31,50	10,5	116,86	11917,09	953,37	19926,16	1138,64	91,73
	33,00	11,0	121,97	12374,56	989,96	20698,42	1182,77	95,74
	34,50	11,5	127,03	12822,49	1025,80	21455,18	1226,01	99,72
	36,00	12,0	132,06	13260,93	1060,87	22196,51	1268,37	103,67

		39,00	13,0	141,99	14109,62	1128,77	23633,15	1350,47	111,46
		42,00	14,0	151,75	14921,11	1193,69	25008,92	1429,08	119,12
		45,00	15,0	161,34	15695,89	1255,67	26324,39	1504,25	126,65
		48,00	16,0	170,77	16434,44	1314,75	27580,15	1576,01	134,06
		51,00	17,0	180,04	17137,25	1370,98	28776,77	1644,39	141,33
		54,00	18,0	189,13	17804,80	1424,38	29914,84	1709,42	148,47
		57,00	19,0	198,07	18437,60	1475,01	30994,94	1771,14	155,48
		60,00	20,0	206,83	19036,12	1522,89	32017,64	1829,58	162,36
		63,00	21,0	215,43	19600,86	1568,07	32983,54	1884,77	169,11
		66,00	22,0	223,87	20132,31	1610,58	33893,22	1936,76	175,74
300		12,00	6,0	75,63	11260,39	750,69	14232,52	813,29	59,37
		16,25	6,5	81,36	12038,43	802,56	15211,70	869,24	63,87
		17,50	7,0	87,36	12873,68	858,25	16270,31	929,73	68,58
		18,75	7,5	93,32	13696,31	913,09	17313,38	989,34	73,26
		20,00	8,0	99,24	14506,39	967,09	18340,99	1048,06	77,91
		21,25	8,5	105,13	15304,00	1020,27	19353,21	1105,90	82,53
		22,50	9,0	110,98	16089,21	1072,61	20350,12	1162,86	87,12
		23,75	9,5	116,79	16862,09	1124,14	21331,79	1218,96	91,68
		25,00	10,0	122,57	17622,70	1174,85	22298,30	1274,19	96,21
		31,50	10,5	127,36	18152,18	1210,15	22952,70	1311,58	99,98
		33,00	11,0	132,97	18866,89	1257,79	23859,86	1363,42	104,38
		34,50	11,5	138,53	19568,51	1304,57	24750,69	1414,33	108,75
		36,00	12,0	144,06	20257,11	1350,47	25625,27	1464,30	113,09
380	220	12,00	6,0	69,63	6012,14	546,56	13885,52	730,82	54,66

		16,25	6,5	74,86	6419,15	583,56	14811,21	779,54	58,76
		17,50	7,0	80,36	6855,88	623,26	15832,35	833,28	63,08
		18,75	7,5	85,82	7284,74	662,25	16837,01	886,16	67,37
		20,00	8,0	91,24	7705,79	700,53	17825,26	938,17	71,63
400	200	8,00	4,0	46,95	3504,99	350,50	10125,03	506,25	36,85
		9,00	4,5	52,67	3911,76	391,18	11315,63	565,78	41,34
		10,00	5,0	58,36	4311,75	431,18	12489,82	624,49	45,81
		11,00	5,5	64,01	4705,03	470,50	13647,70	682,39	50,25
		12,00	6,0	69,63	5091,63	509,16	14789,35	739,47	54,66
		16,25	6,5	74,86	5435,09	543,51	15769,16	788,46	58,76
		17,50	7,0	80,36	5802,67	580,27	16855,27	842,76	63,08
		18,75	7,5	85,82	6163,32	616,33	17923,66	896,18	67,37
		20,00	8,0	91,24	6517,08	651,71	18974,42	948,72	71,63
		21,25	8,5	96,63	6864,01	686,40	20007,61	1000,38	75,85
		22,50	9,0	101,98	7204,17	720,42	21023,33	1051,17	80,05
		23,75	9,5	107,29	7537,62	753,76	22021,65	1101,08	84,22
		25,00	10,0	112,57	7864,39	786,44	23002,65	1150,13	88,36
		31,50	10,5	116,86	8086,34	808,63	23579,46	1178,97	91,73
		33,00	11,0	121,97	8390,26	839,03	24487,98	1224,40	95,74
		34,50	11,5	127,03	8687,21	868,72	25377,60	1268,88	99,72
		36,00	12,0	132,06	8977,26	897,73	26248,41	1312,42	103,67
		39,00	13,0	141,99	9536,85	953,69	27933,91	1396,70	111,46
		42,00	14,0	151,75	10069,48	1006,95	29545,08	1477,25	119,12
		45,00	15,0	161,34	10575,57	1057,56	31082,57	1554,13	126,65

	48,00	16,0	170,77	11055,56	1105,56	32546,99	1627,35	134,06
	51,00	17,0	180,04	11509,91	1150,99	33938,96	1696,95	141,33
	54,00	18,0	189,13	11939,04	1193,90	35259,12	1762,96	148,47
	57,00	19,0	198,07	12343,41	1234,34	36508,09	1825,40	155,48
	60,00	20,0	206,83	12723,45	1272,35	37686,50	1884,33	162,36
	63,00	21,0	215,43	13079,62	1307,96	38794,99	1939,75	169,11
	66,00	22,0	223,87	13412,35	1341,23	39834,18	1991,71	175,74
300	10,00	5,0	68,36	10592,72	706,18	16390,66	819,53	53,66
	11,00	5,5	75,01	11581,20	772,08	17927,81	896,39	58,88
	12,00	6,0	81,63	12557,11	837,14	19446,79	972,34	64,08
	16,25	6,5	87,86	13438,47	895,90	20801,99	1040,10	68,97
	17,50	7,0	94,36	14376,32	958,42	22261,56	1113,08	74,07
	18,75	7,5	100,82	15300,84	1020,06	23701,48	1185,07	79,14
	20,00	8,0	107,24	16212,10	1080,81	25121,83	1256,09	84,19
	21,25	8,5	113,63	17110,18	1140,68	26522,70	1326,14	89,20
	22,50	9,0	119,98	17995,14	1199,68	27904,19	1395,21	94,18
	23,75	9,5	126,29	18867,07	1257,80	29266,36	1463,32	99,14
	25,00	10,0	132,57	19726,03	1315,07	30609,32	1530,47	104,06
	31,50	10,5	137,86	20353,17	1356,88	31546,18	1577,31	108,22
	33,00	11,0	143,97	21164,82	1410,99	32812,85	1640,64	113,01
	34,50	11,5	150,03	21962,70	1464,18	34058,74	1702,94	117,78
	36,00	12,0	156,06	22746,87	1516,46	35283,93	1764,20	122,51
	39,00	13,0	167,99	24274,37	1618,29	37672,55	1883,63	131,87
	42,00	14,0	179,75	25747,88	1716,53	39979,38	1998,97	141,10

		45,00	15,0	191,34	27168,00	1811,20	42205,07	2110,25	150,20
		48,00	16,0	202,77	28535,27	1902,35	44350,29	2217,51	159,18
		51,00	17,0	214,04	29850,29	1990,02	46415,71	2320,79	168,02
		54,00	18,0	225,13	31113,62	2074,24	48402,00	2420,10	176,73
		57,00	19,0	236,07	32325,83	2155,06	50309,82	2515,49	185,31
		60,00	20,0	246,83	33487,52	2232,50	52139,84	2606,99	193,76
		63,00	21,0	257,43	34599,24	2306,62	53892,73	2694,64	202,08
		66,00	22,0	267,87	35661,59	2377,44	55569,16	2778,46	210,28
500	300	12,00	6,0	93,63	15150,55	1010,04	33011,56	1320,46	73,50
		16,25	6,5	100,86	16238,55	1082,57	35358,55	1414,34	79,17
		17,50	7,0	108,36	17381,61	1158,77	37869,96	1514,80	85,06
		18,75	7,5	115,82	18509,90	1233,99	40352,10	1614,08	90,92
		20,00	8,0	123,24	19623,51	1308,23	42805,09	1712,20	96,75
		21,25	8,5	130,63	20722,52	1381,50	45229,03	1809,16	102,54
		22,50	9,0	137,98	21807,00	1453,80	47624,03	1904,96	108,31
		23,75	9,5	145,29	22877,03	1525,14	49990,18	1999,61	114,05
		25,00	10,0	152,57	23932,70	1595,51	52327,59	2093,10	119,76
		31,50	10,5	158,86	24755,14	1650,34	54034,06	2161,36	124,70
		33,00	11,0	165,97	25760,70	1717,38	56255,08	2250,20	130,28
		34,50	11,5	173,03	26751,09	1783,41	58444,86	2337,79	135,83
		36,00	12,0	180,06	27726,39	1848,43	60603,49	2424,14	141,35
		39,00	13,0	193,99	29632,01	1975,47	64827,71	2593,11	152,28
		42,00	14,0	207,75	31478,18	2098,55	68928,54	2757,14	163,08
		45,00	15,0	221,34	33265,50	2217,70	72906,79	2916,27	173,75

	48,00	16,0	234,77	34994,58	2332,97	76763,24	3070,53	184,30
	51,00	17,0	248,04	36666,04	2444,40	80498,69	3219,95	194,71
	54,00	18,0	261,13	38280,50	2552,03	84113,95	3364,56	204,99
	57,00	19,0	274,07	39838,56	2655,90	87609,81	3504,39	215,14
	60,00	20,0	286,83	41340,85	2756,06	90987,08	3639,48	225,16
	63,00	21,0	299,43	42787,98	2852,53	94246,56	3769,86	235,05
	66,00	22,0	311,87	44180,57	2945,37	97389,05	3895,56	244,82
400	12,00	6,0	105,63	28761,67	1438,08	40333,00	1613,32	82,92
	16,25	6,5	113,86	30867,65	1543,38	43274,13	1730,97	89,38
	17,50	7,0	122,36	33074,13	1653,71	46377,24	1855,09	96,05
	18,75	7,5	130,82	35257,10	1762,86	49448,67	1977,95	102,69
	20,00	8,0	139,24	37416,66	1870,83	52488,51	2099,54	109,31
	21,25	8,5	147,63	39552,89	1977,64	55496,88	2219,88	115,89
	22,50	9,0	155,98	41665,91	2083,30	58473,89	2338,96	122,44
	23,75	9,5	164,29	43755,79	2187,79	61419,64	2456,79	128,97
	25,00	10,0	172,57	45822,65	2291,13	64334,26	2573,37	135,46
	31,50	10,5	179,86	47479,62	2373,98	66615,53	2664,62	141,19
	33,00	11,0	187,97	49462,60	2473,13	69408,95	2776,36	147,55
	34,50	11,5	196,03	51421,02	2571,05	72168,75	2886,75	153,89
	36,00	12,0	204,06	53354,97	2667,75	74895,01	2995,80	160,19
	39,00	13,0	219,99	57149,85	2857,49	80247,36	3209,89	172,69
	42,00	14,0	235,75	60847,96	3042,40	85466,84	3418,67	185,06
	45,00	15,0	251,34	64450,07	3222,50	90554,29	3622,17	197,30

48,00	16,0	266,77	67956,91	3397,85	95510,54	3820,42	209,42
51,00	17,0	282,04	71369,22	3568,46	100336,4	4013,46	221,40
54,00	18,0	297,13	74687,76	3734,39	105032,8	4201,31	233,25
57,00	19,0	312,07	77913,27	3895,66	109600,5	4384,02	244,97
60,00	20,0	326,83	81046,50	4052,33	114040,4	4561,62	256,56
63,00	21,0	341,43	84088,21	4204,41	118353,3	4734,13	268,02
66,00	22,0	355,87	87039,14	4351,96	122540,0	4901,60	279,36

1) Указанные значения являются справочными.

Приложение В (обязательное). Круглые трубы. Форма профиля и размеры труб

Приложение В
(обязательное)

Форма профиля и размеры круглых труб должны соответствовать указанным на рисунке В.1 и в таблице В.1.

Рисунок В.1 - Форма профиля круглых труб




Рисунок В.1 - Форма профиля круглых труб

Таблица В.1 - Размеры, статические характеристики и масса 1 м труб

Размеры трубы, мм		Площадь поперечного сечения F , см ²	Статические характеристики ¹⁾ для осей X и Y		Масса ¹⁾ 1 м трубы M , кг
Наружный диаметр D	Толщина стенки S		Момент инерции сечения I_{XY} , см ⁴	Момент сопротивления сечения W_{XY} , см ³	
57,0	3,0	5,09	18,61	6,53	4,00
	3,2	5,41	19,64	6,89	4,25
	3,5	5,88	21,14	7,42	4,62
60,0	3,0	5,37	21,88	7,29	4,22
	3,2	5,71	23,10	7,70	4,48
	3,5	6,21	24,88	8,29	4,88
	3,8	6,71	26,61	8,87	5,27
63,5	3,0	5,70	26,15	8,24	4,48
	3,2	6,06	27,63	8,70	4,76
	3,5	6,60	29,79	9,38	5,18
	3,8	7,13	31,88	10,04	5,59
70,0	3,0	6,31	35,50	10,14	4,96
	3,2	6,72	37,54	10,73	5,27
	3,5	7,31	40,53	11,58	5,74

	3,8	7,90	43,44	12,41	6,20
	4,0	8,29	45,33	12,95	6,51
73,0	3,0	6,60	40,48	11,09	5,18
	3,2	7,02	42,82	11,73	5,51
	3,5	7,64	46,26	12,67	6,00
	3,8	8,26	49,60	13,59	6,48
	4,0	8,67	51,78	14,19	6,81
76,0	3,0	6,88	45,91	12,08	5,40
	3,2	7,32	48,58	12,78	5,75
	3,5	7,97	52,50	13,82	6,26
	3,8	8,62	56,32	14,82	6,77
	4,0	9,05	58,81	15,48	7,10
	4,5	10,11	64,85	17,07	7,93
	5,0	11,15	70,62	18,59	8,75
	5,5	12,18	76,14	20,04	9,56
83,0	3,0	7,54	60,40	14,56	5,92
	3,2	8,02	63,96	15,41	6,30
	3,5	8,74	69,19	16,67	6,86
	3,8	9,45	74,30	17,90	7,42
	4,0	9,93	77,64	18,71	7,79
	4,5	11,10	85,76	20,67	8,71
	5,0	12,25	93,56	22,54	9,62
	5,5	13,39	101,04	24,35	10,51
89,0	3,0	8,11	75,02	16,86	6,36

	3,2	8,63	79,48	17,86	6,77
	3,5	9,40	86,05	19,34	7,38
	3,8	10,17	92,48	20,78	7,98
	4,0	10,68	96,68	21,73	8,38
	4,5	11,95	106,92	24,03	9,38
	5,0	13,19	116,79	26,24	10,36
	5,5	14,43	126,29	28,38	11,33
95,0	3,2	9,23	97,33	20,49	7,24
	5,0	14,14	143,58	30,23	11,10
102,0	3,0	9,33	114,42	22,43	7,32
	3,2	9,93	121,32	23,79	7,80
	3,5	10,83	131,52	25,79	8,50
	3,8	11,72	141,52	27,75	9,20
	4,0	12,32	148,09	29,04	9,67
	4,5	13,78	164,14	32,18	10,82
	5,0	15,24	179,68	35,23	11,96
	5,5	16,67	194,72	38,18	13,09
108,0	3,0	9,90	136,49	25,28	7,77
	3,2	10,54	144,78	26,81	8,27
	3,5	11,49	157,02	29,08	9,02
	3,8	12,44	169,05	31,31	9,76
	4,0	13,07	176,95	32,77	10,26

	4,5	14,63	196,30	36,35	11,49
	5,0	16,18	215,06	39,83	12,70
	5,5	17,71	233,26	43,20	13,90
114,0	3,0	10,46	161,24	28,29	8,21
	3,2	11,14	171,08	30,01	8,74
	3,5	12,15	185,63	32,57	9,54
	3,8	13,16	199,94	35,08	10,33
	4,0	13,82	209,35	36,73	10,85
	4,5	15,48	232,41	40,77	12,15
	5,0	17,12	254,81	44,70	13,44
	5,5	18,75	276,58	48,52	14,72
127,0	3,0	11,69	224,75	35,39	9,17
	3,2	12,45	238,60	37,57	9,77
	3,5	13,58	259,11	40,80	10,66
	3,8	14,71	279,31	43,99	11,55
	4,0	15,46	292,61	46,08	12,13
	4,5	17,32	325,29	51,23	13,59
	5,0	19,16	357,14	56,24	15,04
	5,5	20,99	388,19	61,13	16,48
133,0	3,0	12,25	258,97	38,94	9,62
	3,2	13,05	274,98	41,35	10,24
	3,5	14,24	298,71	44,92	11,18
	3,8	15,42	322,11	48,44	12,11

	4,0	16,21	337,53	50,76	12,73
	4,5	18,17	375,42	56,45	14,26
	5,0	20,11	412,40	62,02	15,78
	5,5	22,03	448,50	67,44	17,29
140,0	3,0	12,91	303,08	43,30	10,14
	3,2	13,75	321,89	45,98	10,80
	3,5	15,01	349,79	49,97	11,78
	3,8	16,26	377,32	53,90	12,76
	4,0	17,09	395,47	56,50	13,42
	4,5	19,16	440,12	62,87	15,04
	5,0	21,21	483,76	69,11	16,65
	5,5	23,24	526,40	75,20	18,24
152,0	3,0	14,04	389,87	51,30	11,02
	3,2	14,96	414,21	54,50	11,74
	3,5	16,33	450,35	59,26	12,82
	3,8	17,69	486,04	63,95	13,89
	4,0	18,60	509,59	67,05	14,60
	4,5	20,85	567,61	74,69	16,37
	5,0	23,09	624,43	82,16	18,13
	5,5	25,31	680,06	89,48	19,87
159,0	3,0	14,70	447,42	56,28	11,54
	3,2	15,66	475,44	59,80	12,30
	3,5	17,10	517,06	65,04	13,42
	3,8	18,53	558,19	70,21	14,54

	4,0	19,48	585,33	73,63	15,29
	4,5	21,84	652,27	82,05	17,15
	5,0	24,19	717,88	90,30	18,99
	5,5	26,52	782,18	98,39	20,82
	6,0	28,84	845,19	106,31	22,64
	7,0	33,43	967,41	121,69	26,24
	8,0	37,95	1084,67	136,44	29,79
168,0	3,0	15,55	529,39	63,02	12,21
	3,2	16,57	562,66	66,98	13,01
	3,5	18,09	612,10	72,87	14,20
	3,8	19,60	660,99	78,69	15,39
	4,0	20,61	693,28	82,53	16,18
	4,5	23,11	772,95	92,02	18,14
	5,0	25,60	851,14	101,33	20,10
	5,5	28,08	927,85	110,46	22,04
	6,0	30,54	1003,12	119,42	23,97
	7,0	35,41	1149,36	136,83	27,79
	8,0	40,21	1290,01	153,57	31,57
177,8	3,0	16,47	629,41	70,80	12,93
	3,2	17,55	669,10	75,26	13,78
	3,5	19,17	728,11	81,90	15,04
	3,8	20,77	786,50	88,47	16,31
	4,0	21,84	825,09	92,81	17,14

	4,5	24,50	920,37	103,53	19,23
	5,0	27,14	1013,97	114,06	21,31
	5,5	29,77	1105,91	124,40	23,37
	6,0	32,38	1196,22	134,56	25,42
	7,0	37,56	1371,99	154,33	29,49
	8,0	42,68	1541,44	173,39	33,50
180,0	4,0	22,12	856,80	95,20	17,36
	5,0	27,49	1053,17	117,02	21,58
193,7	3,0	17,97	817,22	84,38	14,11
	3,2	19,15	868,99	89,73	15,03
	3,5	20,91	946,03	97,68	16,42
	3,8	22,67	1022,33	105,56	17,80
	4,0	23,84	1072,79	110,77	18,71
	4,5	26,75	1197,52	123,65	21,00
	5,0	29,64	1320,23	136,32	23,27
	5,5	32,52	1440,96	148,78	25,53
	6,0	35,38	1559,72	161,05	27,77
	7,0	41,06	1791,43	184,97	32,23
	8,0	46,67	2015,54	208,11	36,64
219,0	3,0	20,36	1187,48	108,45	15,98
	3,2	21,69	1263,16	115,36	17,03
	3,5	23,70	1375,89	125,65	18,60
	3,8	25,69	1487,67	135,86	20,17
	4,0	27,02	1561,66	142,62	21,21

	4,5	30,32	1744,80	159,34	23,80
	5,0	33,62	1925,34	175,83	26,39
	5,5	36,89	2103,31	192,08	28,96
	6,0	40,15	2278,74	208,10	31,52
	7,0	46,62	2622,03	239,46	36,60
	8,0	53,03	2955,43	269,90	41,63
	9,0	59,38	3279,12	299,46	46,61
	10,0	65,66	3593,28	328,15	51,54
	11,0	71,88	3898,12	355,99	56,43
	12,0	78,04	4193,81	383,00	61,26
	13,0	84,13	4480,54	409,18	66,04
	14,0	90,16	4758,50	434,57	70,78
	16,0	102,04	5288,80	483,00	80,10
	17,0	107,88	5541,50	506,07	84,69
	17,5	110,78	5664,82	517,34	86,96
	18,0	113,66	5786,14	528,41	89,23
	19,0	119,38	6022,89	550,04	93,71
	20,0	125,04	6251,92	570,95	98,15
244,5	3,0	22,76	1659,58	135,75	17,87
	3,2	24,26	1765,87	144,45	19,04
	3,5	26,50	1924,29	157,41	20,80
	3,8	28,73	2081,52	170,27	22,56
	4,0	30,22	2185,67	178,79	23,72
	4,5	33,93	2443,76	199,90	26,63

	5,0	37,62	2698,58	220,74	29,53
	5,5	41,30	2950,16	241,32	32,42
	6,0	44,96	3198,53	261,64	35,29
	7,0	52,23	3685,75	301,49	41,00
	8,0	59,44	4160,44	340,32	46,66
	9,0	66,59	4622,84	378,15	52,27
273,0	3,0	25,45	2319,13	169,90	19,98
	3,2	27,12	2468,29	180,83	21,29
	3,5	29,63	2690,77	197,13	23,26
	3,8	32,14	2911,75	213,32	25,23
	4,0	33,80	3058,25	224,05	26,54
	4,5	37,96	3421,58	250,67	29,80
	5,0	42,10	3780,81	276,98	33,05
	5,5	46,22	4135,97	303,00	36,28
	6,0	50,33	4487,08	328,72	39,51
	7,0	58,50	5177,30	379,29	45,92
	8,0	66,60	5851,71	428,70	52,28
	9,0	74,64	6510,56	476,96	58,60
	10,0	82,62	7154,09	524,11	64,86
	11,0	90,54	7782,53	570,15	71,07
	12,0	98,39	8396,13	615,10	77,24
	13,0	106,19	8995,13	658,98	83,36
	14,0	113,91	9579,74	701,81	89,42

	16,0	129,18	10706,78	784,38	101,41
	17,0	136,72	11249,66	824,15	107,33
	17,5	140,47	11516,03	843,67	110,27
	18,0	144,20	11779,07	862,94	113,20
	19,0	151,61	12295,26	900,75	119,02
	20,0	158,96	12798,43	937,61	124,79
	21,0	166,25	13288,81	973,54	130,51
	22,0	173,48	13766,61	1008,54	136,18
325,0	3,5	35,35	4567,96	281,11	27,75
	3,8	38,34	4945,73	304,35	30,10
	4,0	40,34	5196,39	319,78	31,67
	4,5	45,31	5818,91	358,09	35,57
	5,0	50,27	6435,55	396,03	39,46
	5,5	55,21	7046,34	433,62	43,34
	6,0	60,13	7651,32	470,85	47,20
	7,0	69,93	8844,01	544,25	54,90
	8,0	79,67	10013,91	616,24	62,54
	9,0	89,35	11161,32	686,85	70,14
	10,0	98,96	12286,51	756,09	77,68
	11,0	108,51	13389,79	823,99	85,18
	12,0	118,00	14471,44	890,55	92,63
	13,0	127,42	15531,74	955,80	100,03
	14,0	136,78	16570,97	1019,75	107,38

	16,0	155,32	18587,36	1143,84	121,93
	17,0	164,49	19565,08	1204,00	129,13
	17,5	169,06	20046,44	1233,63	132,71
	18,0	173,60	20522,85	1262,94	136,28
	19,0	182,65	21460,93	1320,67	143,38
	20,0	191,64	22379,61	1377,21	150,44
	21,0	200,56	23279,15	1432,56	157,44
	22,0	209,42	24159,81	1486,76	164,39
355,6	4,0	44,18	6828,45	384,05	34,68
	4,5	49,64	7649,55	430,23	38,96
	5,0	55,07	8463,57	476,02	43,23
	5,5	60,49	9270,55	521,40	47,49
	6,0	65,90	10070,54	566,40	51,73
	7,0	76,66	11649,70	655,21	60,18
	8,0	87,36	13201,36	742,48	68,58
	9,0	98,00	14725,85	828,23	76,93
	10,0	108,57	16223,49	912,46	85,23
	11,0	119,09	17694,58	995,20	93,48
	12,0	129,53	19139,46	1076,46	101,68
	13,0	139,92	20558,42	1156,27	109,84
	14,0	150,24	21951,79	1234,63	117,94
	16,0	170,70	24662,98	1387,12	134,00
	17,0	180,84	25981,41	1461,27	141,96

	17,5	185,88	26631,46	1497,83	145,92
	18,0	190,91	27275,47	1534,05	149,86
	19,0	200,92	28545,46	1605,48	157,72
	20,0	210,86	29791,68	1675,57	165,53
	21,0	220,75	31014,44	1744,34	173,29
	22,0	230,57	32214,03	1811,81	181,00
377,0	4,0	46,87	8152,60	432,50	36,79
	4,5	52,66	9135,12	484,62	41,34
	5,0	58,43	10109,67	536,32	45,87
	5,5	64,19	11076,28	587,60	50,39
	6,0	69,93	12035,00	638,46	54,90
	7,0	81,37	13928,94	738,94	63,87
	8,0	92,74	15791,84	837,76	72,80
	9,0	104,05	17624,03	934,96	81,68
	10,0	115,30	19425,85	1030,55	90,51
	11,0	126,48	21197,64	1124,54	99,29
	12,0	137,60	22939,74	1216,96	108,02
	13,0	148,66	24652,48	1307,82	116,70
	14,0	159,66	26336,19	1397,15	125,33
	16,0	181,46	29617,84	1571,24	142,44
	17,0	192,27	31216,44	1656,04	150,93
	17,5	197,65	32005,32	1697,89	155,15
	18,0	203,01	32787,31	1739,38	159,36

	19,0	213,69	34330,79	1821,26	167,75
	20,0	224,31	35847,19	1901,71	176,08
	21,0	234,87	37336,83	1980,73	184,37
	22,0	245,36	38800,02	2058,36	192,61
406,4	4,0	50,57	10236,14	503,75	39,70
	4,5	56,82	11473,09	564,62	44,60
	5,0	63,05	12700,74	625,04	49,50
	5,5	69,27	13919,13	685,00	54,38
	6,0	75,47	15128,31	744,50	59,25
	7,0	87,83	17519,23	862,17	68,95
	8,0	100,13	19873,88	978,05	78,60
	9,0	112,36	22192,61	1092,16	88,20
	10,0	124,53	24475,79	1204,52	97,76
	11,0	136,64	26723,80	1315,15	107,26
	12,0	148,69	28936,99	1424,06	116,72
	13,0	160,67	31115,72	1531,29	126,12
	14,0	172,59	33260,37	1636,83	135,48
	16,0	196,24	37448,79	1842,95	154,05
	17,0	207,97	39493,28	1943,57	163,25
	17,5	213,81	40503,25	1993,27	167,84
	18,0	219,63	41505,10	2042,57	172,41
	19,0	231,24	43484,59	2139,99	181,52
	20,0	242,78	45432,10	2235,83	190,58

	21,0	254,26	47347,98	2330,12	199,60
	22,0	265,68	49232,57	2422,86	208,56
426,0	4,0	53,03	11805,81	554,26	41,63
	4,5	59,59	13234,71	621,35	46,78
	5,0	66,13	14653,35	687,95	51,91
	5,5	72,66	16061,81	754,08	57,04
	6,0	79,17	17460,12	819,72	62,15
	7,0	92,14	20226,50	949,60	72,33
	8,0	105,05	22952,89	1077,60	82,47
	9,0	117,90	25639,67	1203,74	92,55
	10,0	130,69	28287,23	1328,04	102,59
	11,0	143,41	30895,95	1450,51	112,58
	12,0	156,07	33466,21	1571,18	122,52
	13,0	168,67	35998,39	1690,07	132,41
	14,0	181,21	38492,88	1807,18	142,25
	16,0	206,09	43370,25	2036,16	161,78
	17,0	218,43	45753,89	2148,07	171,47
	17,5	224,58	46932,11	2203,39	176,30
	18,0	230,72	48101,32	2258,28	181,11
	19,0	242,94	50412,91	2366,80	190,71
	20,0	255,10	52689,03	2473,66	200,25
	21,0	267,19	54930,05	2578,88	209,75
	22,0	279,22	57136,32	2682,46	219,19
530,0	5,0	82,47	28414,95	1072,26	64,74

	5,5	90,63	31167,82	1176,14	71,14
	6,0	98,77	33904,83	1279,43	77,54
	7,0	115,01	39331,49	1484,21	90,29
	8,0	131,19	44695,42	1686,62	102,99
	9,0	147,31	49997,10	1886,68	115,64
	10,0	163,36	55237,01	2084,42	128,24
	11,0	179,35	60415,63	2279,84	140,79
	12,0	195,28	65533,45	2472,96	153,30
	13,0	211,15	70590,95	2663,81	165,75
	14,0	226,95	75588,59	2852,40	178,15
	16,0	258,36	85406,22	3222,88	202,82
	17,0	273,98	90227,14	3404,80	215,07
	17,5	281,76	92615,84	3494,94	221,18
	18,0	289,53	94990,10	3584,53	227,28
	19,0	305,02	99695,56	3762,10	239,44
	20,0	320,44	104343,98	3937,51	251,55
	21,0	335,80	108935,84	4110,79	263,61
	22,0	351,10	113471,58	4281,95	275,62
	23,0	366,34	117951,67	4451,01	287,58
	24,0	381,51	122376,56	4617,98	299,49
630,0	7,0	137,00	66477,78	2110,41	107,55
	8,0	156,33	75612,31	2400,39	122,72
	9,0	175,58	84658,01	2687,56	137,83

10,0	194,78	93615,46	2971,92	152,90
11,0	213,91	102485,23	3253,50	167,92
12,0	232,98	111267,90	3532,31	182,89
13,0	251,99	119964,05	3808,38	197,81
14,0	270,93	128574,24	4081,72	212,68
16,0	308,63	145539,01	4620,29	242,27
17,0	327,39	153894,73	4885,55	257,00
17,5	336,74	158041,17	5017,18	264,34
18,0	346,08	162166,75	5148,15	271,67
19,0	364,71	170355,64	5408,12	286,30
20,0	383,27	178461,95	5665,46	300,87
21,0	401,78	186486,24	5920,20	315,40
22,0	420,22	194429,06	6172,35	329,87

¹⁾ Указанные значения являются справочными.

Приложение Г (обязательное). Овальные трубы. Форма профиля и размеры труб

Приложение Г (обязательное)

Форма профиля и размеры овальных труб должны соответствовать указанным на рисунке Г.1
и в таблице Г.1.

6	3	5,42	1,03	0,5	0,0653	0,000608	0,0513	0,00405	0,00694	0,0513
7	3	7,37	0,98	0,5	0,0747	0,000712	0,0587	0,00474	0,00918	0,0587
8	4	7,23	1,45	0,5	0,0898	0,001610	0,0705	0,00808	0,01330	0,0705
				0,8	0,1360	0,002110	0,1070	0,01050	0,01860	0,1070
				1,0	0,1640	0,002300	0,1290	0,01150	0,02120	0,1290
				1,2	0,1890	0,002420	0,1480	0,01210	0,02310	0,1480
9	3	12,24	0,92	0,5	0,0939	0,000917	0,0737	0,00612	0,01460	0,0737
				0,8	0,1430	0,001130	0,1120	0,00751	0,02040	0,1120
10	5	9,04	1,73	0,5	0,1140	0,003380	0,0897	0,01350	0,02180	0,0897
				0,8	0,1750	0,004600	0,1360	0,01840	0,03130	0,1360
				1,0	0,2130	0,005150	0,1670	0,02060	0,03630	0,1670
				1,2	0,2480	0,005550	0,1940	0,02220	0,04050	0,1940
	7	6,62	2,8	0,5	0,1270	0,007320	0,0997	0,02090	0,02630	0,0997
				0,8	0,1960	0,010400	0,1540	0,02960	0,03810	0,1540
				1,0	0,2380	0,011900	0,1870	0,03420	0,04450	0,1870
				1,2	0,2780	0,013200	0,2190	0,03780	0,04990	0,2190
12	4	16,32	1,22	0,5	0,128	0,00243	0,0165	0,0122	0,0275	0,100
				0,8	0,196	0,00319	0,0239	0,0159	0,0398	0,154
				1,0	0,240	0,00349	0,0279	0,0174	0,0470	0,188
				1,2	0,280	0,00367	0,0313	0,0184	0,0521	0,220
	6	10,85	2,07	0,5	0,139	0,00613	0,0194	0,0204	0,0324	0,109
				0,8	0,214	0,00856	0,0284	0,0285	0,0473	0,168
				1,0	0,261	0,00976	0,0334	0,0325	0,0556	0,205
				1,2	0,306	0,01070	0,0376	0,0357	0,0628	0,240
14	7	12,66	2,42	0,5	0,163	0,01000	0,0315	0,0286	0,0450	0,128

				0,8	0,253	0,01430	0,0466	0,0401	0,0666	0,199
				1,0	0,310	0,01650	0,0554	0,0472	0,0791	0,244
				1,2	0,365	0,01830	0,0630	0,0524	0,0900	0,286
16	8	14,47	2,8	0,5	0,187	0,01530	0,0479	0,0384	0,0598	0,147
				0,8	0,292	0,02220	0,0716	0,0555	0,0895	0,230
				1,0	0,359	0,02590	0,0854	0,0650	0,1070	0,282
				1,2	0,424	0,02910	0,0979	0,0726	0,1220	0,333
	10	11,73	3,79	0,5	0,200	0,02510	0,0536	0,0502	0,0670	0,157
				0,8	0,312	0,03690	0,0805	0,0739	0,1000	0,245
				1,0	0,384	0,04370	0,0963	0,0874	0,1200	0,301
				1,2	0,453	0,04960	0,1100	0,0991	0,1380	0,355
	12	10,0	5,00	0,5	0,213	0,03790	0,0599	0,0631	0,0749	0,168
				0,8	0,334	0,95640	0,0901	0,0939	0,1126	0,262
				1,0	0,411	0,06710	0,1080	0,1120	0,1350	0,323
				1,2	0,486	0,07680	0,1240	0,1280	0,1560	0,382
17	6,6	19,78	2,1	1,0	0,362	0,0174	0,0927	0,0527	0,11	0,284
18	6	24,48	1,84	0,5	0,196	0,00913	0,0588	0,0304	0,0654	0,153
				0,8	0,305	0,01280	0,0881	0,0427	0,0979	0,240
				1,0	0,375	0,01470	0,1050	0,0489	0,1170	0,295
				1,2	0,443	0,01610	0,1200	0,0538	0,1340	0,348
	8	18,28	2,65	0,5	0,206	0,01720	0,0655	0,0430	0,0728	0,161
				0,8	0,322	0,02490	0,0985	0,0622	0,1090	0,253
				1,0	0,396	0,02910	0,1180	0,0727	0,1310	0,311
				1,2	0,468	0,03260	0,1350	0,0816	0,1510	0,368
	10	14,71	3,60	0,5	0,218	0,02800	0,0725	0,0559	0,0805	0,171

				0,8	0,341	0,04130	0,1090	0,0825	0,1210	0,268
				1,0	0,420	0,04880	0,1310	0,0976	0,1460	0,330
				1,2	0,496	0,05550	0,1510	0,1110	0,1680	0,390
20	10	18,09	3,45	0,5	0,236	0,03090	0,0953	0,0618	0,0953	0,185
				0,8	0,370	0,04570	0,1450	0,0914	0,1450	0,291
				1,0	0,457	0,05410	0,1740	0,1080	0,1740	0,359
				1,2	0,541	0,06150	0,2010	0,1250	0,2010	0,424
	11	1650	3,94	0,5	0,242	0,03830	0,1000	0,0696	0,1000	0,190
				0,8	0,380	0,05680	0,1520	0,1050	0,1520	0,298
				1,0	0,469	0,06740	0,1830	0,1220	0,1830	0,368
				1,2	0,555	0,07700	0,2120	0,1390	0,2120	0,436
	12	15,22	4,47	0,8	0,390	0,06880	0,1590	0,1150	0,1590	0,306
				1,0	0,481	0,08260	0,1920	0,1370	0,1920	0,378
				1,2	0,570	0,09420	0,2230	0,1570	0,2230	0,448
				1,5	0,699	0,11000	0,2340	0,1830	0,2640	0,549
	14	13,25	5,61	0,8	0,411	0,09760	0,1740	0,1390	0,1740	0,323
				1,0	0,508	0,11700	0,2100	0,1670	0,2100	0,399
				1,2	0,602	0,13500	0,2440	0,1930	0,2440	0,473
				1,5	0,738	0,15600	0,2900	0,2270	0,2900	0,580
22	14	15,86	5,36	0,8	0,439	0,10600	0,2210	0,1510	0,2010	0,345
				1,0	0,543	0,12700	0,2680	0,1820	0,2440	0,426
				1,2	0,644	0,14700	0,3120	0,2100	0,2840	0,506
				1,5	0,791	0,17300	0,3730	0,2470	0,3390	0,621
25	8	35,47	2,43	0,8	0,429	0,03460	0,2450	0,0864	0,1950	0,337
				1,0	0,530	0,04050	0,2960	0,1010	0,2370	0,416

				1,2	0,629	0,04540	0,3440	0,1130	0,2750	0,494
				1,5	0,772	0,05150	0,4100	0,1290	0,3280	0,606
	10	28,22	3,21	0,8	0,445	0,0570	0,265	0,114	0,211	0,350
				1,0	0,551	0,0675	0,321	0,135	0,257	0,433
				1,2	0,653	0,0769	0,374	0,154	0,299	0,513
				1,5	0,802	0,0887	0,446	0,177	0,357	0,630
	12	23,53	4,08	0,8	0,464	0,0851	0,286	0,142	0,229	0,354
				1,0	0,573	0,1010	0,347	0,169	0,278	0,450
				1,2	0,680	0,1170	0,404	0,194	0,323	0,534
				1,5	0,836	0,1360	0,484	0,227	0,387	0,656
	16	17,93	6,14	0,8	0,503	0,1610	0,331	0,201	0,265	0,395
				1,0	0,623	0,1940	0,030	0,243	0,322	0,489
				1,2	0,740	0,2250	0,471	0,282	0,376	0,581
				1,5	0,911	0,2680	0,564	0,334	0,352	0,715
28	12	29,48	3,93	0,8	0,508	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
				1,0	0,623	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494
				1,2	0,748	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587
				1,5	0,920	0,723	0,723	0,723	0,723	0,723
30	10	40,81	3,06	0,8	0,522	0,0682	0,438	0,136	0,292	0,410
				1,0	0,647	0,0810	0,533	0,162	0,355	0,507
				1,2	0,768	0,0923	0,623	0,184	0,415	0,603
				1,5	0,947	0,1060	0,748	0,213	0,499	0,743
	12	33,86	3,85	0,8	0,539	0,1020	0,467	0,169	0,311	0,423
				1,0	0,667	0,1210	0,569	0,202	0,379	0,524
				1,2	0,793	0,1390	0,665	0,233	0,444	0,623

				1,5	0,973	0,1630	0,800	0,272	0,534	0,767
	16	25,5	5,66	0,8	0,576	0,1910	0,529	0,238	0,353	0,452
				1,0	0,714	0,2300	0,646	0,288	0,431	0,560
				1,2	0,848	0,2670	0,757	0,394	0,504	0,666
				1,5	1,050	0,3180	0,913	0,397	0,608	0,821
	20	20,75	7,82	0,8	0,617	0,3120	0,597	0,312	0,398	0,484
				1,0	0,765	0,3800	0,780	0,380	0,486	0,600
				1,2	0,910	0,4430	0,856	0,443	0,571	0,714
				1,5	1,120	0,5300	1,030	0,530	0,689	0,882
32	18	25,86	6,51	0,8	0,624	0,2620	0,664	0,292	0,415	0,490
				1,0	0,774	0,3180	0,812	0,354	0,507	0,607
				1,2	0,921	0,3710	0,953	0,415	0,595	0,723
				1,5	1,140	0,4430	1,150	0,492	0,720	0,893
				2,0	1,480	0,5470	1,450	0,608	0,908	1,160
34	16	32,63	5,41	0,8	0,634	0,2140	0,735	0,268	0,432	0,498
				1,0	0,787	0,2600	0,900	0,325	0,529	0,618
				1,2	0,937	0,3020	1,060	0,377	0,621	0,736
				1,5	1,160	0,3590	1,270	0,448	0,752	0,908
				2,0	1,510	0,4400	1,610	0,550	0,949	1,190
36	12	48,97	3,67	0,8	0,631	0,1220	0,770	0,203	0,428	0,495
				1,0	0,782	0,1460	0,942	0,244	0,523	0,614
				1,2	0,931	0,1680	1,100	0,280	0,514	0,731
				1,5	1,150	0,1960	1,340	0,328	0,743	0,903
	16	36,56	5,31	0,8	0,664	0,2270	0,856	0,284	0,475	0,522
				1,0	0,825	0,2750	1,050	0,346	0,582	0,647

				1,2	0,982	0,3190	1,230	0,399	0,648	0,771
				1,5	1,210	0,3800	1,490	0,474	0,829	0,953
	20	29,43	7,20	0,8	0,703	0,3680	0,948	0,368	0,527	0,552
				1,0	0,872	0,4480	1,160	0,448	0,646	0,685
				1,2	1,040	0,5240	1,370	0,524	0,760	0,815
				1,5	1,280	0,6280	1,660	0,628	0,922	1,00
				2,0	1,680	0,7830	2,100	0,783	1,170	1,320
38	25	26,60	9,72	1,0	0,972	0,7710	1,600	0,616	0,793	0,763
				1,2	1,160	0,9050	1,770	0,724	0,935	0,910
				1,5	1,430	1,0900	2,160	0,875	1,140	1,130
				2,0	1,880	1,3800	2,760	1,100	1,450	1,480
40	20	36,18	6,91	1,0	0,945	0,495	1,580	0,495	0,765	0,742
				1,2	1,130	0,579	1,800	0,579	0,902	0,885
				1,5	1,390	0,695	2,190	0,695	1,100	1,090
				2,0	1,830	0,866	2,790	0,866	1,400	1,480
42	32	25,90	13,40	1,0	1,140	1,460	2,240	0,910	1,070	0,893
				1,2	1,360	1,720	2,650	1,070	1,260	1,070
				1,5	1,680	2,090	3,230	1,310	1,540	1,320
				2,0	2,210	2,660	4,150	1,660	1,980	1,740
45	18	50,19	5,78	1,0	1,020	0,442	2,000	0,491	0,890	0,798
				1,2	1,210	0,515	2,360	0,573	1,050	0,952
				1,5	1,600	0,615	2,890	0,685	1,290	1,180
				2,0	1,970	0,764	3,680	0,849	1,640	1,550
	20	45,70	6,63	1,0	1,040	0,555	2,080	0,555	0,929	0,815
				1,2	1,240	0,649	2,470	0,649	1,090	0,973

				1,5	1,530	0,779	3,010	0,779	1,340	1,200
				2,0	2,010	0,972	3,850	0,972	1,710	1,580
	22	41,60	7,54	1,0	1,060	0,682	2,180	0,620	0,968	0,833
				1,2	1,270	0,799	2,570	0,726	1,140	0,994
				1,5	1,570	0,963	3,140	0,875	1,390	1,230
				2,0	2,060	1,210	4,010	1,090	1,780	1,610
	25	36,79	9,00	1,0	1,100	0,900	2,310	0,719	1,020	0,862
				1,2	1,310	1,060	2,730	0,845	1,210	1,030
				1,5	1,620	1,280	3,340	1,020	1,480	1,270
				2,0	2,130	1,610	4,280	1,290	1,900	1,670
	28	33,12	10,06	1,0	1,140	1,150	2,460	0,823	1,090	0,892
				1,2	1,350	1,350	2,900	0,968	1,290	1,060
				1,5	1,680	1,640	3,520	1,170	1,580	1,320
				2,0	2,210	2,090	4,550	1,490	2,020	1,730
50	25	45,22	8,64	1,0	1,190	0,994	3,040	0,795	1,220	0,934
				1,2	1,420	1,170	3,600	0,934	1,440	1,110
				1,5	1,760	1,410	4,400	1,130	1,760	1,380
				2,0	2,320	1,780	5,660	1,420	2,260	1,820
	28	40,57	10,11	1,0	1,230	1,270	3,210	0,906	1,280	0,962
				1,2	1,460	1,490	3,800	1,060	1,520	1,140
				1,5	1,810	1,810	4,650	1,290	1,860	1,420
				2,0	2,380	2,300	5,990	1,640	2,390	1,870
	32	35,87	12,27	1,0	1,270	1,690	3,450	1,060	1,380	1,000
				1,2	1,520	2,000	4,080	1,250	1,630	1,190
				1,5	1,890	2,430	5,000	1,520	2,000	1,480

				2,0	2,490	3,110	6,440	1,940	2,580	1,950
	36	32,35	14,66	1,0	1,330	2,190	3,690	1,220	1,470	1,040
				1,2	1,590	2,590	4,370	1,440	1,750	1,240
				1,5	1,970	3,170	5,360	1,760	2,140	1,540
				2,0	2,600	4,060	6,920	2,250	2,760	2,640
52	16	76,85	4,81	1,0	1,130	0,396	2,860	0,495	1,000	0,887
				1,2	1,350	0,460	3,380	0,575	1,300	1,050
				1,5	1,670	0,548	4,130	0,685	1,590	1,310
				2,0	2,190	0,674	5,300	0,842	2,000	1,720
	20	61,08	6,35	1,0	1,170	0,639	3,080	0,639	1,180	0,910
				1,2	1,390	0,747	3,640	0,747	1,400	1,090
				1,5	1,730	0,898	4,450	0,898	1,710	1,860
				2,0	2,280	1,120	5,720	1,120	2,200	1,780
	25	48,86	8,51	1,0	1,220	1,030	3,370	0,825	1,290	0,963
				1,2	1,460	1,210	3,990	0,969	1,530	1,150
				1,5	1,810	1,460	4,880	1,170	1,870	1,420
				2,0	2,390	1,850	6,280	1,480	2,410	1,870
55	25	54,62	8,35	1,0	1,280	1,080	3,900	0,871	1,420	1,000
				1,2	1,530	1,270	4,620	1,020	1,680	1,200
				1,5	1,900	1,540	5,670	1,230	2,060	1,490
				2,0	2,500	1,950	7,310	1,560	2,650	1,960
	32	43,06	11,75	1,2	1,63	2,180	5,20	1,360	1,89	1,28
				1,5	2,02	2,660	6,38	1,660	2,32	1,59
				2,0	2,67	3,400	8,24	2,120	2,99	2,09
				2,5	3,29	4,070	9,88	2,540	3,62	2,59

	40	35,28	16,38	1,2	1,76	3,560	5,90	1,780	2,14	1,38
				1,5	2,15	4,380	7,25	2,180	2,63	1,71
				2,0	2,88	5,610	9,38	2,800	3,41	2,26
				2,5	3,56	6,770	11,38	3,380	4,14	2,79
60	20	81,62	6,12	1,0	1,32	0,737	4,55	0,787	1,51	1,03
				1,2	1,58	0,862	5,39	0,862	1,79	1,24
				1,5	1,96	1,030	6,61	1,030	2,20	1,54
				2,0	2,58	1,290	8,53	1,290	2,84	2,03
				2,5	3,19	1,510	10,31	1,510	3,43	2,50
	25	65,00	8,12	1,0	1,37	1,180	4,92	0,947	1,64	1,08
				1,2	1,64	1,390	5,83	1,110	1,94	1,29
				1,5	2,04	1,680	7,16	1,340	2,38	1,60
				2,0	2,69	2,130	9,25	1,700	3,08	2,11
				2,5	3,32	2,530	11,20	2,020	3,73	2,61
	32	51,00	11,33	1,0	1,45	2,000	5,48	1,250	1,82	1,14
				1,2	1,74	2,360	6,50	1,480	2,16	1,36
				1,5	2,16	2,880	7,98	1,800	2,66	1,69
				2,0	2,85	3,690	10,34	2,300	3,44	2,23
				2,5	3,52	4,420	12,54	2,700	4,15	2,76
63	32	56,12	11,12	1,0	1,51	2,100	6,22	1,310	1,97	1,18
				1,2	1,80	2,480	7,38	1,550	2,34	1,41
				1,5	2,24	3,020	9,07	1,890	2,88	1,76
				2,0	2,96	3,860	11,70	2,410	3,73	2,32
				2,5	3,66	4,630	14,20	2,890	4,53	2,87
65	36	53,3	12,94	1,0	1,59	2,780	7,13	1,540	2,19	1,25

				1,2	1,91	3,290	8,47	1,820	2,60	1,49
				1,5	2,37	4,020	10,42	2,230	3,20	1,86
				2,0	3,13	5,160	13,52	2,870	4,16	2,46
				2,5	3,87	6,210	16,44	3,450	5,06	3,04
70	36	61,61	12,53	1,5	2,51	4,310	12,62	2,390	3,60	1,97
				2,0	3,31	5,540	16,40	3,070	4,68	2,60
				2,5	4,10	6,670	19,99	3,700	5,71	3,22
72	22	107,18	6,6	1,5	2,34	1,530	11,30	1,390	3,14	1,83
				1,7	2,64	1,690	12,67	1,540	3,52	2,07
75	40	63,75	14,66	1,5	2,72	5,780	15,88	2,890	4,23	2,13
				2,0	3,59	7,450	20,68	3,720	5,51	2,82
				2,5	4,45	9,000	25,24	4,500	6,73	3,49
80	40	72,36	13,81	1,5	2,86	6,140	18,78	3,070	4,69	2,24
				2,0	3,78	7,920	24,48	3,960	6,12	2,96
				2,5	4,68	9,580	29,92	4,790	7,48	3,68
85	40	81,57	13,52	1,5	2,99	6,510	22,01	3,250	5,17	2,35
				2,0	3,96	8,400	28,72	4,200	6,75	3,11
				2,5	4,92	10,160	35,14	5,080	8,26	3,86
				1,5	3,18	14,520	24,49	4,200	5,76	2,49
	50	65,88	18,45	2,0	4,21	15,650	31,99	5,440	7,52	3,30
				2,5	5,22	16,600	39,19	6,640	9,22	4,10
90	32	114,56	9,95	1,5	3,01	4,280	23,55	2,670	5,23	2,36
				2,0	3,98	5,480	30,73	3,420	6,82	3,12
				2,5	4,94	6,580	37,59	4,110	8,35	3,87

1) Указанные значения являются справочными.

Приложение Д (обязательное). Плоскоовальные трубы. Форма профиля и размеры труб

Приложение Д
(обязательное)

Форма профиля и размеры труб должны соответствовать:

- 1) тип А - рисунок Д.1 и таблица Д.1;
- 2) тип Б - рисунок Д.2 и таблица Д.2;
- 3) тип В - рисунок Д.3 и таблица Д.3.

Рисунок Д.1 - Форма профиля плоскоовальных труб. Тип А




Рисунок Д.1 - Форма профиля плоскоовальных труб. Тип А

Рисунок Д.2 - Форма профиля плоскоовальных труб. Тип Б




Рисунок Д.2 - Форма профиля плоскоовальных труб. Тип Б

Рисунок Д.3 - Форма профиля плоскоовальных труб. Тип В




Рисунок Д.3 - Форма профиля плоскоовальных труб. Тип В

Таблица Д.1 - Размеры, статические характеристики и масса 1 м труб. Тип А

Размеры трубы, мм			Площадь поперечного сечения F , см^2	Статические характеристики ¹⁾ для осей X и Y				Масса ¹⁾ 1 м трубы M , кг
Наружные размеры		Толщина стенки S		X		Y		
Ширина A	Высота B			Момент инерции сечения I_X , см^4	Момент сопротивления сечения W_X , см^3	Момент инерции сечения I_Y , см^4	Момент сопротивления сечения W_Y , см^3	
6	3	0,8	0,103	0,00099	0,00657	0,0032	0,0107	0,0811
7	3	0,8	0,119	0,00119	0,00791	0,0050	0,0145	0,0936
8	4	0,8	0,144	0,00276	0,0138	0,0085	0,0213	0,113
		1,0	0,174	0,00304	0,0152	0,0097	0,0244	0,137
9	3	0,8	0,151	0,00159	0,0106	0,0107	0,0237	0,119
		1,0	0,183	0,00169	0,0113	0,0125	0,0272	0,144
10	5	0,8	0,186	0,00598	0,0239	0,0178	0,0356	0,146
		1,0	0,226	0,00675	0,0270	0,0270	0,0415	0,177
11	5	0,8	0,202	0,00670	0,0268	0,0234	0,0425	0,158
		1,0	0,246	0,00757	0,0303	0,0274	0,0498	0,193
12	4	0,8	0,208	0,00444	0,0222	0,0275	0,0425	0,164
		1,0	0,254	0,00491	0,0246	0,0323	0,0538	0,200
	6	0,8	0,227	0,0111	0,0369	0,0322	0,0537	0,178
		1,0	0,277	0,0127	0,0424	0,0380	0,0634	0,217
14	7	0,8	0,268	0,0184	0,0527	0,0529	0,0756	0,210
		1,0	0,328	0,0214	0,0612	0,0630	0,0900	0,258
		1,5	0,469	0,0268	0,0766	0,0833	0,119	0,368

16	8	0,8	0,309	0,0285	0,0713	0,0810	0,101	0,243
		1,0	0,380	0,0335	0,0837	0,0969	0,121	0,298
		1,5	0,546	0,0428	0,1070	0,130	0,163	0,429
17,0	6,6	0,8	0,312	0,0203	0,0616	0,0888	0,104	0,245
		1,0	0,384	0,0236	0,0715	0,106	0,125	0,301
		1,5	0,552	0,0294	0,0890	0,143	0,169	0,434
		1,8	0,646	0,0315	0,0954	0,161	0,189	0,507
		2,0	0,705	0,0324	0,0984	0,171	0,202	0,553
17,5	5,0	1,0	0,376	0,0129	0,0515	0,104	0,119	0,296
		0,8	0,306	0,0113	0,0452	0,0875	0,100	0,240
18	6	0,8	0,323	0,0176	0,0587	0,101	0,112	0,253
		1,0	0,397	0,0203	0,0677	0,121	0,134	0,312
		1,5	0,572	0,0249	0,0829	0,163	0,181	0,449
		1,8	0,670	0,0264	0,0881	0,184	0,204	0,526
		2,0	0,731	0,0271	0,0903	0,196	0,218	0,574
	8	1,0	0,420	0,0384	0,0960	0,135	0,149	0,330
		1,5	0,606	0,0493	0,123	0,183	0,203	0,476
		1,8	0,711	0,0538	0,135	0,207	0,230	0,558
		2,0	0,777	0,0562	0,140	0,221	0,246	0,610
		10,8	1,8	0,770	0,1070	0,198	0,237	0,263
19,5	2,5	0,4	0,162	0,0166	0,0133	0,0550	0,0564	0,127
20	10	1,0	0,463	0,0696	0,139	0,198	0,198	0,379
		1,5	0,701	0,0921	0,184	0,272	0,272	0,550
		1,8	0,824	0,1020	0,205	0,310	0,310	0,647
		2,0	0,903	0,1080	0,216	0,332	0,332	0,709

20,4	11,9	1,0	0,512	0,1020	0,171	0,225	0,220	0,402
		1,5	0,745	0,137	0,230	0,310	0,304	0,585
		1,8	0,877	0,154	0,259	0,354	0,347	0,689
		2,0	0,962	0,164	0,275	0,381	0,374	0,755
20,6	12,1	1,8	0,888	0,16200	0,267	0,367	0,357	0,697
22	6	1,0	0,477	0,0253	0,0846	0,214	0,195	0,375
		1,5	0,692	0,0312	0,104	0,294	0,268	0,543
		1,8	0,184	0,0332	0,111	0,335	0,305	0,639
		2,0	0,891	0,0340	0,113	0,359	0,326	0,700
23,6	13,6	1,8	1,030	0,245	0,360	0,568	0,482	0,806
25	8,6	0,8	0,458	0,0551	0,128	0,286	0,229	0,360
		1,0	0,674	0,295	0,327	0,467	0,374	0,529
	18	1,5	0,988	0,410	0,456	0,657	0,526	0,775
		1,8	1,168	0,470	0,523	0,759	0,607	0,917
		2,0	1,285	0,507	0,563	0,822	0,657	1,009
28	8	1,0	0,620	0,0631	0,158	0,466	0,333	0,487
		1,5	0,906	0,0815	0,204	0,652	0,466	0,711
		1,8	1,071	0,0894	0,224	0,751	0,536	0,840
		2,0	1,177	0,0935	0,234	0,812	0,580	0,924
	10	1,0	0,643	0,102	0,204	0,502	0,358	0,505
		1,5	0,941	0,136	0,272	0,705	0,503	0,738
		1,8	1,112	0,152	0,303	0,813	0,581	0,873
		2,0	1,223	0,160	0,321	0,879	0,628	0,950
	12	1,0	0,666	0,150	0,250	0,536	0,383	0,522
		1,5	0,975	0,203	0,338	0,755	0,539	0,765

		1,8	1,153	0,229	0,381	0,872	0,523	0,905
		2,0	1,268	0,244	0,406	0,945	0,675	0,995
28,6	16,1	1,8	1,260	0,441	0,548	1,050	0,732	0,988
29,4	13,4	1,0	0,710	0,198	0,296	0,639	0,435	0,557
		1,5	1,04	0,272	0,405	0,904	0,615	0,817
		1,8	1,23	0,308	0,406	1,050	0,712	0,967
		2,0	1,36	0,330	0,493	1,130	0,772	1,060
30,8	17,2	1,8	1,36	0,55	0,643	1,320	0,859	1,070
32	10	1,0	0,723	0,118	0,237	0,727	0,4550	0,567
		1,5	1,061	0,158	0,316	1,030	0,6430	0,833
		2,0	1,883	0,186	0,373	1,290	0,8080	1,085
	12	1,0	0,746	0,174	0,290	0,774	0,484	0,567
		1,5	1,095	0,236	0,393	1,09	0,685	
		2,0	1,428	0,284	0,474	1,38	0,863	
	16	1,0	0,791	0,313	0,382	0,863	0,539	0,833
		1,5	1,163	0,435	0,543	1,23	0,767	
		2,0	1,520	0,536	0,670	1,55	0,969	
36	12	1,0	0,826	0,198	0,331	1,07	0,595	0,648
		1,5	1,215	0,269	0,449	1,53	0,848	0,954
		2,0	1,588	0,325	0,541	1,93	1,07	1,247
40	20	1,0	0,997	0,631	0,631	1,72	0,861	0,783
		1,5	1,47	0,890	0,890	2,48	1,24	1,16
		2,0	1,93	1,114	1,114	3,16	1,58	1,52
42	26,5	5,0	4,93	3,88	2,93	8,04	3,83	3,87
45	16	1,0	1,05	0,460	0,575	2,18	0,970	0,825

		1,5	1,55	0,640	0,801	3,15	1,39	1,22
		2,0	2,04	0,792	0,990	4,03	1,79	1,60
46	30	6,0	6,44	6,28	4,19	1,24	5,39	5,06
50	25	1,0	1,25	1,26	1,01	3,42	1,37	0,984
		1,5	1,86	1,80	1,44	4,96	1,98	1,460
		2,0	2,45	2,29	1,83	6,39	2,56	1,920
55	16	1,0	1,25	0,573	0,716	3,79	1,38	0,982
		1,5	1,85	0,799	0,998	5,49	1,99	1,45
		2,0	2,44	0,990	1,24	7,08	2,57	1,92
60	20	1,0	1,40	0,993	0,993	5,17	1,72	1,10
		1,5	2,07	1,40	1,40	7,52	2,51	1,63
		2,0	2,73	1,77	1,77	9,72	3,24	2,14
	25	1,0	1,45	1,55	1,24	5,58	1,86	1,14
		1,5	2,16	2,22	1,78	8,13	2,71	1,69
		2,0	2,85	2,82	2,26	10,53	3,51	2,23
	32	1,0	1,53	2,52	1,57	6,13	2,04	1,20
		1,5	2,28	3,63	2,27	8,95	2,98	1,79
		2,0	3,00	4,65	2,91	11,60	3,87	2,36
63	9	1,0	1,33	0,194	0,431	4,82	1,53	1,05
65	32	1,0	1,53	2,76	1,72	7,59	2,34	1,28
		1,5	2,43	3,98	2,49	11,09	3,41	1,91
		2,0	3,20	3,10	3,19	14,40	4,43	2,52
70	36	1,0	1,78	3,77	2,09	9,68	2,76	1,40
		1,5	2,65	5,46	3,03	14,18	4,05	2,08
		2,0	3,50	7,03	3,91	18,45	5,27	2,74

75	25	1,5	2,61	2,84	2,27	14,96	3,99	2,05
		2,0	3,45	3,61	2,89	19,46	5,19	2,70
		2,5	4,27	4,31	3,45	23,73	6,33	3,35
80	40	1,5	3,01	7,82	3,91	21,11	5,28	2,37
		2,0	3,99	10,10	5,05	27,56	6,89	3,13
		2,5	4,95	12,24	6,12	33,72	8,43	3,88
85	28	1,5	2,96	4,11	2,93	21,88	5,15	2,32
		2,0	3,91	5,25	3,75	28,55	6,72	3,07
		2,5	4,85	6,29	4,49	34,92	8,22	3,81
90	32	1,5	3,18	5,73	3,58	26,73	5,94	2,49
		2,0	4,20	7,36	4,60	34,93	7,76	3,30
		2,5	5,22	8,86	5,54	42,79	9,51	4,10
¹⁾ Указанные значения являются справочными.								

Таблица Д.2 - Размеры, статические характеристики и масса 1 м труб. Тип Б

Размеры трубы, мм			Площадь поперечного сечения F , см^2	Статические характеристики ¹⁾ для осей X и Y				Масса ¹⁾ 1 м трубы M , кг
Наружные размеры		Толщина стенки S		X		Y		
Ширина A	Высота B			Момент инерции сечения I_X , см^4	Момент сопротивления сечения W_X , см^3	Момент инерции сечения I_Y , см^4	Момент сопротивления сечения W_Y , см^3	
16	10	1,0	0,428	1,123	0,154	0,0620	0,124	0,336

		1,5	0,618	0,167	0,209	0,0815	0,163	0,486
20	10	1,0	0,520	0,234	0,234	0,0807	0,161	0,408
		1,5	0,754	0,323	0,323	0,1070	0,213	0,592
25	16	1,0	0,690	0,508	0,407	0,2720	0,340	0,542
		1,5	1,010	0,716	0,572	0,3760	0,470	0,794
		2,0	1,320	0,895	0,716	0,4610	0,577	1,034
32	22	1,0	0,903	1,112	0,695	0,6740	0,613	0,709
		1,5	1,330	1,590	0,993	0,9530	0,866	1,045
		2,0	1,740	2,017	1,260	1,1950	1,087	1,370
		2,5	2,140	2,400	1,500	1,4100	1,280	1,680
40	20	1,0	1,070	2,040	1,020	0,7330	0,733	0,842
		1,5	1,580	2,930	1,470	1,0300	1,030	1,240
		2,0	2,080	3,750	1,870	1,2900	1,290	1,630
		2,5	2,550	4,490	2,240	1,5100	1,510	2,010
50	20	1,0	1,290	3,750	1,500	0,9310	0,931	1,010
		1,5	1,910	5,440	2,170	1,3100	1,310	1,500
		2,0	2,510	6,990	2,800	1,6500	1,650	1,970
		2,5	3,090	8,430	3,370	1,9300	1,930	2,430
60	25	1,5	2,330	9,700	3,230	2,5500	2,040	1,820
		2,0	3,070	12,560	4,190	3,2400	3,590	2,410
		2,5	3,790	15,240	5,080	3,8500	3,080	2,970
		3,0	4,500	17,760	5,920	4,3900	3,520	3,530
80	60	1,5	3,550	27,950	6,980	19,7600	6,590	2,780
		2,0	4,700	36,560	9,140	25,7600	8,590	3,690

		2,5	5,830	44,830	11,210	31,4900	10,490	4,600
		3,0	6,950	52,800	13,190	36,9500	12,320	5,460
		3,5	8,050	60,390	15,090	42,1500	14,050	6,320
¹⁾ Указанные значения являются справочными.								

Таблица Д.3 - Размеры, статические характеристики и масса 1 м труб. Тип В

X Y Размеры трубы, мм		Площадь попереч- ного сечения F , см ²	Расстоя- ние до центра тяжести сечения Y_0 , мм	Статиче- ские характер- истики ¹⁾ для осей X и Y	Масса ¹⁾ 1 м трубы M , кг		Наружные размеры		Толщина стенки S
Ширина A	Высота B				Момент инерции сечения I_X , см ⁴	Момент сопроти- вления сечения W_X , см ³	Момент инерции сечения I_Y , см ⁴	Момент сопроти- вления сечения W_Y , см ³	
14	9	1,0	0,386	6,26	0,0866	0,113	0,0436	0,0969	0,303
16	9	1,0	0,426	7,33	0,123	0,142	0,0501	0,111	0,334
18	9	1,0	0,466	8,33	0,168	0,174	0,0565	0,126	0,366
		1,5	0,672	8,36	0,229	0,238	0,7330	0,163	0,527
20	12	1,0	0,553	9,11	0,260	0,239	0,1200	0,199	0,434
		1,5	0,802	9,14	0,359	0,331	0,1600	0,267	0,630
22	9	1,0	0,546	10,29	0,287	0,245	0,0694	0,154	0,428
		1,5	0,792	10,33	0,396	0,340	0,0904	0,201	0,621
25	10	1,0	0,621	11,71	0,425	0,320	0,1000	0,200	0,488

		1,5	0,905	11,74	0,592	0,447	0,1320	0,265	0,711
		2,0	1,171	11,78	0,734	0,555	0,1560	0,311	0,919
28	18	1,5	1,184	12,69	1,101	0,718	0,5650	0,627	0,929
		2,0	1,543	12,72	1,385	0,907	0,6980	0,776	1,211
32	12	1,5	1,162	15,06	1,264	0,746	0,2600	0,434	0,912
		2,0	1,514	15,10	1,590	0,941	0,3130	0,521	1,189
	16	1,5	1,257	14,78	1,461	0,848	0,4980	0,623	0,986
		2,0	1,640	14,81	1,846	1,074	0,6120	0,765	1,287
36	18	1,5	1,424	16,61	2,119	1,093	0,7280	0,809	1,118
		2,0	1,863	16,65	2,692	1,391	0,9040	1,000	1,462
40	25	1,5	1,709	18,12	3,328	1,521	1,5600	1,330	1,341
		2,0	2,243	18,16	4,259	1,950	2,0900	1,670	1,760
		2,5	2,759	18,19	5,111	2,344	2,4800	1,980	2,165
45	18	1,5	1,694	21,05	3,812	1,592	0,9130	1,010	1,330
		2,0	2,223	21,09	4,879	2,040	1,1400	1,260	1,745
		2,5	2,734	21,12	5,854	2,452	1,3200	1,470	2,146
50	25	1,5	2,009	23,03	5,912	2,192	2,0700	1,660	1,577
		2,0	2,643	23,06	7,613	2,826	2,6200	2,100	2,074
		2,5	3,259	23,10	9,191	3,416	3,1200	2,490	2,558

¹⁾ Указанные значения являются справочными.

Приложение Е (справочное). Расчет статических характеристик и массы

Приложение Е
(справочное)

Расчет статических характеристик и массы для профиля квадратной, прямоугольной и круглой форм проводился по формулам, приведенным в таблице Е.1.

Таблица

Е.1

Показатель	Формулы для расчета для формы профиля	
	квадратной, прямоугольной	круглой
Статические характеристики	<p>Момент инерции сечения для осей X и Y :</p> $I_X = [B^3 A / 12 - (A - 2S) \cdot (B - 2S)^3 / 12 - 4(I_g + A_g h_g^2) + 4(I_{g\xi} + A_\xi h_\xi^2)] / 10^4$ $I_Y = [A^3 B / 12 - (B - 2S) \cdot (A - 2S)^3 / 12 - 4(I_g + A_g h_g^2) + 4(I_{g\xi} + A_\xi h_\xi^2)] / 10^4$ <p>Момент сопротивления сечения для осей X и Y :</p> $W_X = (2I_X / B) \cdot 10,$ $W_Y = (2I_Y / A) \cdot 10,$ <p>где $A_g (1 - \pi/4) R_c^2$</p> $A_\xi = (1 - \pi/4)(R_c - S)^2$ $h_g = A/2 - ((10 - 3\pi)/(12 - 3\pi)) R_c \text{ для оси } Y$ $h_g = B/2 - ((10 - 3\pi)/(12 - 3\pi)) R_c \text{ для оси } X$ $h_\xi = A - 2S/2 - ((10 - 3\pi)/(12 - 3\pi)) R_{\text{вн}} \text{ для оси } Y$	<p>Момент инерции для осей X и Y :</p> $I_X, I_Y = \pi(D^4 - (D - 2S)^4) / 64 \cdot 10^4$ <p>Момент сопротивления для осей X и Y :</p> $W_X, W_Y = (2 \cdot I_X, I_Y / D) \cdot 10$

	$h_x = B - 2S / 2 - ((10 - 3\pi) / (12 - 3\pi)) R_{iY}$ <p>для оси X</p> $I_g = [1/3 - \pi/16 - 1/3(12 - 3\pi)] R_c^4$ $I_{g_x} = [1/3 - \pi/16 - 1/3(12 - 3\pi)] (R_c - S)^4$ $F = (2S(B + A - 2S) - (4 - \pi) \cdot (R_c^2 - (R_c - S)^2)) / 10^2$	
<p>Масса 1 м труб (при плотности стали 7,85 г/см³)</p>	$M = 0,785F$, $F = (2S(B + A - 2S) - (4 - \pi) \cdot (R_c^2 - (R_c - S)^2)) / 10^2$ <p>где</p>	$M = 0,785F$, <p>где $F = \pi(D^2 - (D - 2S)^2) / 4 \cdot 10^2$</p>

Библиография

- [1] ISO 10893-1:2001 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 1. Автоматический электромагнитный контроль стальных бесшовных и сварных (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для верификации герметичности (Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness)